

Teknisk datablad

AA300

Glittevæske koncentrat

20-06-2024 / V 3

Beskrivelse

AA300 glittevæske koncentratfortyndes med vand i forholdet 1:30 før brug.



Funktioner og fordele

- Neutral pH
- Lav lugt
- Mindre affald

Anvendelse Formål

Glittevæske koncentrat er specielt tilpasset til overfladeudjævning af illbruck fugemasser.

Emballage

1 liters flaske (12 pr. karton)

Holdbarhed

12 måneder

Opbevaring

Opbevares mørkt og tørt mellem +5°C og +25°C.

Teknisk information

Farve Transparent

Tilberedning

AA300 Glittevæske koncentrat skal fortyndes med vand i et blandingsforhold på 1:30 før brug. Da almindeligt vand, afhængigt af vandkvaliteten, kan forårsage misfarvning af fugemassen og tilstødende overflader, anbefaler vi fortynding med 30 dele fuldt afsaltet vand. Glittevæske midlet er klar til brug efter fortynding. AA300 Glittevæske koncentrat må ikke anvendes ufortyndet.

Teknisk datablad

AA300

Glittevæske koncentrat

Anvendelse

Overfladen på den nyligt påførte fugemasse i fugen skal glattes med AA300 glitemiddel i afskalningsperioden. Overfladen på fugemassen glattes let med glitemidlet ved hjælp af en fugtig fugeudjævner (f.eks. glittebræt eller fugepind). AA300 bør ikke påføres fugemassen med en pensel, da fugemasserester, som kan være vanskelige at fjerne senere, kan overføres til tilstødende konstruktionselementer. Glitemidler skal altid anvendes sparsomt og fortyndes i henhold til anvisningerne. Overskydende spartelmasse og eventuelt afløb fra spartlingen skal straks fjernes fra fugekanterne. Brug på natursten: Da der findes mange forskellige typer natursten med forskellige sammensætninger og egenskaber, anbefales det, at der udføres test på forhånd på en prøveflade. AA300 kan bruges på natursten, hvis følgende punkter tages i betragtning: AA300 udjævningsmiddelkoncentrat bør kun bruges efter fortynding med fuldt afsaltet vand i henhold til ovenstående instruktioner. Udjævningsmidler skal altid bruges sparsomt (minimum nødvendig mængde). Overskydende glitemiddel og skyllevand, der opstår under glitningen, skal straks fjernes med rent vand (indtørret glitemiddel på fuger eller tilstødende natursten kan forårsage pletter). Glitemidlet skal altid være fri for urenheder.

Bemærk venligst

AA300 er ikke mærkningspligtig og er ikke omfattet af forordningen om farlige stoffer. Sikkerhedsdatabladet i henhold til 1907/2006/EC er tilgængeligt på anmodning for professionelle brugere.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

AA300

Glittevæske koncentrat