

Tekniskt datablad

## ME315

### Folietejp

03-01-2024 / V 2

#### Beskrivning

ME315 är en lösningsmedelsfri specialtejp baserad på modifierad akrylat-dispersion som ger en högklassig luft och vädertät förslutning runt exempelvis fönster, inom- eller utomhus.



#### Funktioner och Fördelar

- Kan användas på delvis öppna fasadsystem
- För inom- och utomhus bruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig
- Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial
- Vädertålig
- Mycket fukttåligt lim

#### Användning

ME315 är en enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggskivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran. En permanent bindning fås på Tremco CPG skyddsmembran för inom och utomhusbruk.

#### Förpackning

Längd 25m, Bredd 60mm, Rullar/box 12st

#### Förvaring

Sval, torr och inte utsatt för direkt väderpåverkan och UV-strålning i originalförpackning

#### Hållbarhetstid

2 år

#### Tillgänglig kulör

Svart

#### Certifikat & Godkännningar

EC1+, Svanen listad, BASTA 35/35, BVB Accepteras, SundaHus B;

Tekniskt datablad

# ME315

## Folietejp

### Tekniska egenskaper

Limstyrka för butyl	DIN EN 1939	~25 N/25mm
Limstyrka för självhäftande	EN 1939	25N / 25mm
Åldersbeständighet		Mycket bra
Luftgenomsläpplighet	EN 1026	< 0.1 m <sup>3</sup> /h m (daPa)n]
Appliceringsstemperatur		- 10 °C till + 40 °C
Byggnadsklassificering	DIN 4102	E
Kulör		Svart
Kompatibilitet med konstruktionsmaterial	DIN 52452	uppfyller kompatibilitetskraven
Kompatibilitet med traditionella byggmaterial		det självhäftande materialet är inte kompatibelt med hybridhäftämne. Försök inte fästa någon illbruck självhäftande tejp med hybrid fogmassa.
Dimensioner		25m x 60mm, 10mm, 150mm
Beständighet mot slagregn	EN 1027	600 Pa
Emissionsklassificering		EC1 plus
Material		UV-stabilt, lösningsmedelsfritt akrylat dispersion
Fuktbeständighet		Mycket bra, (regntålig)
Beständighet mjukgörare		Mycket bra
Servicetemperatur		- 40 °C till + 100 °C
Förvaringstemperatur		Lagras torrt och mörkt
Förvaring		12 månader i oöppnad originalförpackning
Temperaturbeständighet (lång)		-40 °C till +100 °C
Uv-resistens	EN 1849-2	12 månader
Ångdiffusionsmotstånd	EN 1931	20 m

### Förberedelse

1. Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc. Att tejpa på fruset underlag är inte möjligt.
2. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. På porösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturer rekommenderas ME904 primer.

### Applicerings

1. Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc. Att tejpa på fruset underlag är inte möjligt.
2. Underlaget måste kunna ge tillräckligt med bärighet. Påporösa eller fuktiga underlag eller vid låga temperaturerrekommenderas ME904 primer.
3. Lossa på skyddsplatsen och montera tejpens på mitten av överlappet.
4. Lossa gradvis på skyddsplasten och montera tejpens utanveck och utan att tänja ut produkten.
5. Verifiera vidhäftningen genom att trycka/stryka manuellt ovanpå tejpens efter applicering. Att använda en liten rollerkan ytterligare förbättra vidhäftningen

### Användningsområden

ME315 är en enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett

Tekniskt datablad

## ME315

### Folietejp

flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggskivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran. En permanent bindning fås på Tremco CPG skyddsmembran för inom och utomhusbruk.

### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

### Observera

Det självhäftande klistret är inte kompatibel med hybridfogmassor,

### Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Tekniskt datablad

**ME315**

**Folietejp**

## Certifikat

