

Teknik Veri Sayfası

FM365 MAX FOAM

Mega Köpük

Açıklama

FM365, genel boşluk doldurma, yapıştırma ve yalıtım uygulamaları için uygun, hızlı kürenen, yüksek verimli, tek bileşenli tabanca sınıfı genişleyen poliüretan köpüktür.

540ml üründen - 40 litre verim.

Hem tabanca hem de nozul uygulanabilmesi için çift kullanımlı bir kapağa sahiptir.



16-05-2024 / V 1



Özellikler ve Faydalar

- Çeşitli bina ve inşaat uygulamalarında derzlerin ve boşlukların doldurulması, sızdırmazlığı ve yalıtılması için ideal
- Yüksek verimli uygulama - derz, genleşme sonrası sadece %60'a kadar doldurma gerektirir
- Hızlı sertleşen formülasyon - köpük 8 dakika içinde yapışmaz ve 45 dakika içinde kesilebilir veya düzeltilebilir
- Beton, tuğla, taş, alçı, ahşap, fiber beton, metal, PVC ve polistirene güçlü bir bağ oluşturur

Kullanım Amacı

İç ve Dış Kullanım için uygundur.

FM365, genel boşluk doldurma, yapıştırma ve yalıtım uygulamaları için uygun, hızlı kürenen, yüksek verimli, tek bileşenli tabanca sınıfı genişleyen poliüretan köpüktür. Uygulamalar, pencere ve kapıların, yalıtım panellerinin ve yangına dayanıklı olmayan boru geçişlerinin çevre sızdırmazlığını ve sabitlenmesini içerir.

Sadece 540ml üründen 40 litre verim.

Hem tabanca hem de nozul uygulanabilmesi için çift kullanımlı bir kapağa sahiptir.

Hazırlık

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için bir test yapınız.

Döşeme kaplamalarını kağıt veya plastik bir film kullanarak koruyunuz.

Yüzeyler kuru, katı, stabil ve montaj yapılacak panellerin yükünü taşıyabilir özellikte olmalıdır.

Tüm inşaat kalıntılarını, tozu ve gresi yüzeylerden temizleyiniz.

Gerekirse yüzeyler nemlendirilerek kürlenme hızı artırılabilir.

Uygulama

Tüpü en az 20 kez iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarın ve tüpü illbruck polyester köpük tabancasına monte ediniz.

Tüpü ters çevirin ve tüpün ağzını boşluğa getiriniz, tetiğe hafifçe basarak istenen akış hızını ayarlayınız.

Teknik Veri Sayfası

FM365 MAX FOAM

Köpüğün genişlemesine pay bırakmak için derzler tam doldurulmamalıdır. Optimum netice almak için derz derinliğinin yaklaşık %80'ine kadar dolum yapınız.

En iyi sonucu almak için her zaman tüple dikey durumda çalışın ve supabın aşağı doğru bakmasını sağlayınız.

Yatay yüzeylerde mutlaka tabancının ucundaki miktardan dışarı doğru ilerleyerek, dikey yüzeylerde ise yukarı doğru ilerleyerek çalışılmalıdır.

Derin derzler doldurulurken ürünü katlar halinde uygulayın. Burada bir sonraki katı uygulamadan önce bir önceki katın kabuk tutmasını ve kısmen kürlenmesini bekleyiniz.

Sonraki uygulama öncesi her kat arasına birkaç damla temiz su uygulanması, yapışmaya ve kürlenme hızına katkıda bulunur.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/



Tremco CPG Turkey Dış
Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B
Blok Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466