



Isocrete Screed Primer

Om produktet

Isocrete Screed Primer er en dispersionsprimer, som skal fortyndes med vand jf. nedenstående primerguide. Beregnet til Isocrete-afretningsprodukter. Isocrete Screed Primer har god vedhæftningsevne, binder støv, forhindrer blæredannelse og er alkalibestandig.

- God vedhæftning til de fleste underlag
- Forsegler underlaget og forhindrer blæredannelse
- Binder støv – afgrænsningslister hæfter bedre
- Alkalibestandig

Produktinformation

Anvendelse:

Isocrete Screed primer kan anvendes på de fleste underlag, se primerguiden nedenfor.

Sundhed og sikkerhed

Læs sikkerhedsdatabladet for produktet grundigt igennem, inden arbejdet påbegyndes.

Teknisk information

Primerguide		
Underlag	Blandingsforhold Primer: Vand	Ca. forbrug l/m ²
Beton	1:3	0,15
Letbeton	1:3	0,15
Træ, linoleum, gulvgips,	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1 + tørpulver*	0,2
Marmor, klinker, sten, maling	1:1 + tørpulver*	0,2
Tørre, stærkt sugende overflader	1:5 + 1:3	0,2
Ovenpå nyligt lagt Isocrete		
Gulvafretning	1:8 + 1:3	0,2
* Strø ca.: 1 dl spartelpulver per m ² , og børst det ind i den våde udlagte primer og lad tørre.		

Øvrige egenskaber:

Farve

Mælkefarvet i dunk, klar i hærdet tilstand.

Emballage

Emballage:	Isocrete Screed Primer 5	IS209612628
	Isocrete Screed Primer 15L	IS209612629
	Isocrete Screed Primer 25L	IS209612630

Opbevaring

Opbevaring:	Opbevares frostfrit og må ikke udsættes for sollys. Uåbnet emballage kan opbevares i 24 måneder.
-------------	---

Underlag

Underlaget skal være rent og fri for støv, cementhud, fedt og andet snavs, som kan forringe vedhæftningen.

Begrænsninger

Må ikke anvendes ved temperaturer under 10 °C.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og fri for støv, cementhud, fedt og andet snavs, som kan forhindre, at Isocrete Screed Primer får en god vedhæftning til underlaget. Kraftigt sugende underlag kan kræve to behandlinger med primer, følg primerguiden.

Med hensyn til primerens filmdannelse og afretningsmassens hærkning må underlagets temperatur ikke være under +10 °C. For at opnå det bedste resultat anbefales det, at temperaturen i rummet, hvor arbejdet udføres, ligger på mellem +15 °C og +25 °C.

Blandingsforhold:

Isocrete Screed Primer blandes med rent vand. For at opnå det rette blandingsforhold skal vandet altid først måles af og derefter tilsættes primeren jf. primerguiden. Opløsningen af vand/primer blandes let under omrøring. Sørg altid for god ventilation ved arbejde med primer.

Anvendelse

Primeropløsningen fordeles jævnt på gulvoverfladen, undgå pytdannelse. Børst den våde primer ind i underlaget til en heldækkende film ved hjælp af en blød børste. Ved påføring med primersprøjte bør overfladen primes mindst en gang med et fyldigt lag med efterfølgende børstning med en blød børste.

Rengøring

Værktøj og maskiner rengøres med vand. Vær opmærksom på, at tørret primer er svær at opløse. Sørg således for hurtigt at rengøre redskaberne grundigt, inden primeren tørrer.



OBS!

Afretning på primer bør ske inden for 72 timer. Det er altså muligt at prime om fredagen og afrette den førstkomende mandag. Vær opmærksom på, at den primede overflade ikke må betrædes eller blive snavset inden afretning. Skulle dette ske, skal overfladen rengøres og primes igen.

Ansvarsfraskrivelse

Da forhold og forudsætninger ved hver udlægning er forskellige, kan Tremco CPG Sweden AB ikke drages til ansvar for andet end, at den information, der gives her i afsnittet "Teknisk information", er korrekt. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Tremco CPG Sweden AB's ansvar (uanset om dette er specifikt påpeget eller ej), omfatter opbevaring, konstruktion, behandling, samspilseffekt med andre produkter, udførelsen af arbejdet og lokale forhold.