

JF100

16-05-2024 / V 2

Açıklama

JF100, derzlerin dayanıklı şekilde yalıtılması, pencere ve kapı çerçeveleri etrafındaki derzlerin, prefabrik cephe elemanlarının ve geçişlerin etrafındaki derzlerin sızdırmazlığı için uygun, su bazlı ve izosiyanat içermeyen elastik derz dolgu malzemesidir. Çok düşük emisyonu nedeniyle JF100, yerleşim koşullarında bile yenileme çalışmaları için son derece uygundur.



Özellikler ve Faydalar

- Su bazlı olduğundan son derece kullanıcı dostudur
- Nemli bir bez veya süngerle temizlemeniz yeterli
- Hemen hemen tüm yüzeylere iyi yapışma
- Yüksek ses yalıtımı ve kalıcı elastiklik

Kullanım Amacı

JF100, derzlerin dayanıklı şekilde yalıtılması, pencere ve kapı çerçeveleri etrafındaki derzlerin, prefabrik cephe elemanlarının ve geçişlerin etrafındaki derzlerin sızdırmazlığı için uygun, su bazlı ve izosiyanat içermeyen elastik derz dolgu malzemesidir. Çok düşük emisyonu nedeniyle JF100, yerleşim koşullarında bile yenileme çalışmaları için son derece uygundur.

Ambalajlama

700 ml basınçlı kutu (karton başına 6 adet)

Depolamak

+10°C ile +35°C arasında, gölgede ve kuru koşullarda saklayın. Bidonları dik olarak saklayın. Ürün basınçlı kap içerisinde muhafaza edilmektedir. Saklama talimatlarına uyun ve ısı uygulamayın.

Raf ömrü

9 ay

Hazırlık

Kullanmadan önce uyumluluğu doğrulamak için daima bir test yapın. Zemin kaplamalarını kağıt veya plastik filmle koruyun. Yüzeyler kuru, sağlam, sağlam ve montajı yapılacak panellerin yükünü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Tüm gevşek parçacıkları, tozu ve gresi temizleyin.

Uygulama

Kutuyu en az 20 kez kuvvetlice çalkalayın. Koruyucu kapağı çıkarın ve kutuyu illbruck PU köpük tabancasına vidalayın. AA210 nozul ile kullanım için, nozulu vanaya sabitleyin ve kullanmadan önce 90 derece çevirin. Kullanırken teneke kutu baş aşağı

Teknik Veri Sayfası

JF100

tutulmalıdır. Köpük hacmi, ayar vidası ve tabanca tetiği kullanılarak ayarlanır. Optimum sonuçlar için derz derinliğinin %100'üne kadar doldurun. JF100 Derz Dolgu Köpüğü (hafif nemli) macun bıçağı ile uygulandıktan sonra 4 saate kadar fazla köpük giderilebilir. Kür sırasında (yağmur) sudan koruyunuz. En iyi sonuçları elde etmek için, kutuyu her zaman dikey konumda

Alet Temizleme

Kürleşmemiş köpük AA200 Su Bazlı Temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşmiş köpük ancak uygun bir alet kullanılarak mekanik olarak temizlenebilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

JF100 tam olarak UV ışınlarına dayanıklı değildir ve uygun bir opak dolgu macunu, dolgu maddesi, arşitrav veya boya ile güneş ışığından korunmalıdır.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Son derece yanıcıdır; açık alevlerden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Teknik Servis

Tremco CPG, ürünlerin seçimi ve spesifikasyonu konusunda yardım sağlayan deneyimli Teknik Satış Temsilcilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Daha detaylı bilgi, servis ve tavsiye için lütfen yerel Müşteri Hizmetlerinizi arayın.

Teknik Veri Sayfası

JF100

Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466