

Műszaki adatlap

FM790

2C FRAME FOAM

2K-Keretrögzítő gyorshab

21-02-2024 / V 1

Leírás

Ez a kétkomponensű poliuretán B2 hab különösen alkalmas faajtók ajtókereteinek és dísléceinek szerelésére. Kiválóan tapad sokféle szokásos hordozófelületre, például betonra, falazatra, kőre, vakolatra, fára, rostcementre, fémre, számos műanyagra (polisztirolra, PUR keményhabra, poliészterre, kemény PVC-re).



Tulajdonságok és előnyök

- Gyors és egyenletes kötés
- Nincs zsugorodás vagy utántágulás
- 90 másodperc után vágható
- Az ajtó 20 perc elteltével felszerelhető
- Szabadalmazott, sarkos szórófej

Felhasználási cél

Ez a kétkomponensű poliuretán B2 hab különösen alkalmas faajtók ajtókereteinek és dísléceinek szerelésére. Kiválóan tapad sokféle szokásos hordozófelületre, például betonra, falazatra, kőre, vakolatra, fára, rostcementre, fémre, számos műanyagra (polisztirolra, PUR keményhabra, poliészterre, kemény PVC-re).

Csomagolás

FM790 210ml-es kartusban, keverőcsőrrel (16 per karton)

Tárolás

Tárolja +5 ° C és +30 ° C között, állítva, árnyékos, száraz helyen. A termék nyomás alatt álló tartályban kerül forgalomba. Vegye figyelembe a tárolási utasításokat, és óvja a hőtől.

Szavatossági idő

6 hónap

Választható szín

sárga

Műszaki adatlap

FM790

2C FRAME FOAM

Műszaki adatok

| Összetétel | | Poliuretán hab |
|--|------------|----------------|
| Nyomószilárdság @ 10% (száraz) | EN 17333-4 | 54 kPa |
| Vágási idő (Min) | EN 17333-3 | 2 perc |
| Sűrűség | EN 17333-1 | 40-50 |
| Éghetőségi osztály | DIN 4102-1 | B2 |
| Hab típusa | | Manuális |
| Határek Környezeti hőmérséklet | | +5 / +35 °C |
| Határek Tartály hőmérsékleti | | +5 / +30 °C |
| Betöltési idő | | 20 perc |
| Nyírószilárdság (száraz) | EN 17333-4 | 60 kPa |
| Szavatossági idő (száraz helyiségben és bontatlanul) | | 6 hónap |
| Tárolási hőmérséklet | | +5 / +30 °C |
| Tack Free | EN 17333-3 | 1 perc |
| Hőmérsékleti ellenállás (hosszú) | | -40 / +90 °C |
| Hőmérsékleti ellenállás (rövid) | | -40 / +130 °C |
| Szakítószilárdság (száraz) | EN 17333-4 | 57 kPa |
| Hővezető képesség | EN 12667 | 36 mW/m.K |
| Nettó tartalom alapján számított kiadósság (karton) | EN 17333-1 | 3,5 L |

Előkészítés

Mindig végezzen egy tesztet a kompatibilitás megerősítésére a használat előtt. Védje a környező felületeket papírral vagy műanyag fóliával. A felületeknek száraznak, szilárdnak, stabilnak kell lennie. Távolítsa el az összes laza részecskéket, a port és a zsírt. A felület megnedvesítésével gyorsabb kötést lehet elérni.

Alkalmazás

Vágja le a kartus csúcsát és szerelje fel a keverőszárat. Helyezze a kartust a pisztolyba. Húzza meg a pisztolyravaszt néhányszor, amíg a keverőszár teljesen meg nem telik. Azonnal kezdje meg a munkát! Rögzítse az ajtókereteket legalább 6 pontra (3 bal és 3 jobb). Vágja le a felesleges habot a kikeményedés után. A PU habok nem alkalmasak tűzgátló lezárásokra.

Alkalmazási terület

Ez a kétkomponensű poliuretán B2 hab különösen alkalmas faajtókereteinek és díszléceinek szerelésére. Kiválóan tapad sokféle szokásos hordozófelületre, például betonra, falazatra, kőre, vakolatra, fára, rostcementre, fémre, számos műanyagra (polisztirolra, PUR keményhabra, poliészterre, kemény PVC-re).

Fedőlakk

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Alaposan tisztítsa ki a pisztolyt az AA290 tisztítóval.

Műszaki adatlap

FM790

2C FRAME FOAM

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot felhasználás előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Megjegyzés

Az FM790 nem UV -álló, ezért megfelelő tömítőanyaggal vagy festékkal kell védeni. Mint minden PU hab nem tapad a polietilénhez, TEFLON®-hoz, illetve a szilikonizált vagy a viaszszerű felületekhez.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

FM790

2C FRAME FOAM

Tanúsítványok

