

## Descriere

Spumă poliuretanică monocomponentă cu expansiune redusă fără CFC, care reacționează la umiditatea aerului. Spuma nu este rezistentă la UV.

## Împachetare

- Doză de 880 ml pentru pistol sau aplicator.
- 1 cutie = 12 recipiente

## Specificații tehnice

Proprietăți	Standard	Clasificare
Conductivitate termică	EN 12667	0,036 W/m.K
Reacția la foc	EN 13 501-1	clasa F
Rezistența la foc	EN 1366-4	-
Randament	EN 17333-1	oko 54 l
Densitate	EN 17333-1	15-25 kg/m <sup>3</sup>
Non-adeziv	EN 17333-3	10 minuta
Se poate tăia	EN 17333-3	45 minuta
Întărire completă		24 časa
Rezistența la tracțiune – în stare uscată	EN 17333-4	76 kPa
Alungirea la rupere – în stare uscată	EN 17333-4	21 %
Rezistența la forfecare – în stare uscată	EN 17333-4	55 kPa
Deformare maximă admisibilă	EN 17333-4	-
Rezistența la temperatură (pe termen lung)		-40°C la +90 °C
Temp de aplicare		-10°C la +35 °C
Temp limită recipient		+10°C la +30 °C
Temp optimă recipient		+20°C
Termen de valabilitate		24 luni; în loc uscat și răcoros (fără îngheț), poziție verticală

## Pregătirea

- Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și fără murdărie.



## FM350

### PERFECT FOAM PRO Spumă PRO Perfect



Spuma FM350 Perfekt este o spumă poliuretanică cu expansiune redusă utilizabilă pe tot parcursul anului, cu eficiență ridicată și contracție minimă după întărire. Spuma este ideală pentru etanșarea rostului de legătură a ferestrelor și ușilor și etanșarea rosturilor, deschiderilor și pătrunderilor. Produsul servește ca material de izolare termică și fonică și este potrivit și pentru lipire. Spuma FM350 poate fi procesată de la -10°C.

### Principalele avantaje

- aplicare de la -10 °C la +35 °C
- expansiune minimă după aplicare
- aderență excelentă
- se poate tăia după cca 45 minute

### Prelucrare

- Înșurubați pistolul de aplicare în doză, apoi agitați puternic recipientul de cel puțin 20 de ori.
- Doza trebuie ținută cu capul în jos în timpul aplicării. Înainte de aplicare, umeziți substratul dacă temperatura ambiantă este mai mare de +5°C.
- Reglați fluxul de spumă folosind declanșatorul de pe aplicator.
- Distribuți spuma moderat, nu umpleți complet rosturile și cavitățile, spuma își mărește volumul în timpul întăririi.
- Dacă doriți să obțineți o spumă minimă, nu umeziți suprafețele.
- Umpleți rosturile mai mari de 8x2 cm în straturi și umeziți-le pe cele anterioare înainte de a aplica un alt strat. Veți obține o bună întărire a spumei și a structurii interne.

### Curățare

- Utilizați un produs de curățare illbruck AA290 PUR pentru a curăța pistolul și pete de spumă neîntărite.

### Avertisment important

- Folosiți spuma numai în încăperi bine ventilate.
- Nu fumați în timpul aplicării!
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare.
- Spuma neîntărită poate fi curățată cu un agent de curățare PUR sau cu acetonă illbruck după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic.
- Când transportați dozele cu mașina, depozitați-le numai în portbagaj sau în spațiul de depozitare.
- În niciun caz nu transportați dozele în cabina șoferului sau pe scaunul din spate.
- A se păstra în poziție verticală. Informații suplimentare pe etichetă și în fișa cu date de securitate.

### Notificare de securitate

Pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) găsiți cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate.

#### Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

#### Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction  
Products Group  
Europe

Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565333  
F. +420 296 565300  
[info.ee@cpg-europe.com](mailto:info.ee@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)

28.04.2022