

Technický list

## FM710

### 2C FIX FOAM

PUR pěna 2K

05-12-2023 / V 1

#### Popis

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony.



#### Přednosti produktu

- 2K - montážní lepicí pěna
- výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, kámen, dřevo, kov, plasty (polystyren, PUR tvrdá pěna, polyester, tvrdé PVC)
- dobrá počáteční přilnavost
- rychlé vytvrzování
- pěna je odolná vůči hnilobě, teplotě, vodě a mnoha chemikáliím
- pěna lze přetírat, omítat

#### Účel použití

FM710 je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámců, dřevěných dveřních kazet a rovněž také pro vyplnění drážek, prasklin a utěsnění spár. Kromě toho může být 2K – Montážní pěna použita jako tepelně a zvukově izolační materiál.

#### Balení

Hliníková dóza 400 ml s ventilem a vyprazdňovací trubicí

Balení: karton = 12 ks

#### Technická specifikace

Prodloužení při přetržení	ČSN EN 17333-4	23%
Řezatelnost (min)	ČSN EN 17333-3	10 minut
Doba zatížení		2 hodiny
Skládování (v suché místnosti a neotevřené)		9 měsíců v chladu a suchu (nikoli na mrazu), ve svislé poloze
Nelepivost	ČSN EN 17333-3	4 minuty
Dlouhodobá teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Pevnost v tahu (za sucha)	ČSN EN 17333-4	92 kPa
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,031 W/m.K
Objemová hustota	ČSN EN 17333-1	30-35 kg/m3

Technický list

## **FM710**

### **2C FIX FOAM**

#### **Příprava**

- Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot.
- Vložte červený kolík do dna dózy a poté zatlačte kolík silně dovnitř zapřením proti pevnému podkladu.
- Nyní protřeste intenzivně 30 krát dózu přičemž držte dózu ventilem dospod.
- Nyní odstraňte ochranný uzávěr na ventilu a našroubujte pevně aplikační trubici na ventil.
- Ihned začněte s aplikací.
- PUR pěny, dózu je nutné vyprázdnit během 3 minut.

#### **Aplikace**

- Vždy používejte pěnu tak, aby ventil byl umístěn vespod tzn. dnem vzhůru.
- Rychlost vytlačování pěny lze řídit pomocí stupně natočení ventilu.
- Jestliže barva pěny není konstantní je potřeba dózu protřást znovu.
- Dózu lze vyprázdnit pouze během 3 minut po proražení patrony ve dnu dózy červeným kolíkem a smísením obou složek.
- Neaktivujte složky pěny pomocí proražení patrony na dně dózy pokud je teplota dózy vyšší než +25°C!

#### **Čištění nářadí**

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.

#### **Upozornění**

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřpravovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze.

Technický list

## **FM710**

### **2C FIX FOAM**

## **Certifikace**



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
prodej@tremcocpg.com