

Tekniset tiedot

PU010

Eristelevyliima

21-05-2024 / V 2

Tuotekuvaus

Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahhtoliima. Ihanteellinen kipsilevyjen, eristys- ja akustiikkalevyjen, EIFS-levyjen ja muiden vastaavien levymateriaalien nopeaan asennukseen.



Ominaisuudet ja edut

- Helppokäyttöinen vaihtoehto laastille
- Ihanteellinen käytettäväksi kipsilevyjen, erityis- ja EIFS-paneelien kanssa
- Muodostaa lujan liitoksen 40 minuutissa
- Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi epätasaisilla pinnoilla

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahhtoliima levymateriaalien nopeaan asennukseen. Soveltuu käytettäväksi useimpien rakennusmateriaalien kanssa, mm. muurausten, betonin, puun ja metallin kanssa.

Pakkaus

750ml pullo (12 kpl / laatikko)

Varastointi

Varastoitava suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +10°C - +30°C lämpötilassa. Säilytettävä pystyasennossa. Tuote on paineistetussa astiassa - noudata säilytysohjeita äläkä kuumenna.

Säilyvyys

24 kuukautta

Tekniset tiedot

Tiheys		15-25
Paloluokitus		B1/B2
Tack Free	EN 17333-3	10 min
Leikkausaika (Min)	EN 17333-3	35 min
Nettosisällön tuotto (laatikko)	EN 17333-1	30 L

Tekniset tiedot

PU010

Eristelevyliima

Tekniset tiedot

Leikkauslujuus (kuiva)	EN 17333-4	29 kPa
Leikkauslujuus (märkä)	EN 17333-4	43 kPa
Lämmönjohtavuus	EN 12667	36 mW/m.K
Puristuskestävyys @ 10 % (kuiva)	EN 17333-4	37 kPa
Puristuskestävyys @ 10 % (märkä)	EN 17333-4	33 kPa
Lämpötilaresistanssi (lyhyt)		-40 / +130 °C
Vetolujuus	ETAG 004	106 kPa
Käyttölämpötila		Lyhytkestoinen: -40°C - +130°C Pitkäaikainen: -40°C - +90°C
Säilyvyys (kuivassa tilassa ja avaamattomana)		24 kuukautta

Suojavaarusteet

Varmista hyvin ilmastoidut olosuhteet ja varmista - että kaikkia suositeltuja suojavaarusteita käytetään tätä tuotetta käsiteltäessä ja käytettäessä. Katso suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

Valmistelu

Varmista tuotteen yhteensoveltuvuus ennen tuotteen käyttöä. Suojaa tarvittaessa ympäröivät pinnat. Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Poista kaikki irtonainen kiviaines, pöly ja rasva. Nopeampi kovettuminen voidaan saavuttaa kostuttamalla tartuntapinnat.

Käyttöohje

Ravista pulloa voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Irrota suojakorkki ja kiinnitä pullo PU-vaahtopistooliin. Käytön aikana pullo tulee pitää ylösalaisin ja venttiili suunnattuna alaspäin.

Levitä PU010 liimajuovia koko levyn leveydeltä n. 30 cm välein. Kiinnitä levy alustaansa ja paina lujasti varmistaaksesi riittävän tartunnan. Pidä paikallaan n. 3 minuuttia, raskaammat levyt saattavat vaatia lisätukea kovettumisen aikana.

Työkalujen puhdistus

Kovettumaton vaahto ja työkalut puhdistetaan illbruck pistoolivaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vaahto poistetaan mekaanisesti.

Huomio

Tuote ei ole UV-säteen kestävä ja se tulee suojata auringonvalolta. PU-vaahdot eivät kiinnity polyeteeniin, Teflon®, silikooni tai vahamaisiin tartuntapintoihin. Käytettäessä huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja/kasvo-suojaa. Älä altista pakkausta kuumuudelle.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa

Tekniset tiedot

PU010

Eristelevyliima

tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti.

Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

PU010

Eristelevyliima

Sertifiointi

