

## Kuvaus

illbruckin sp-teknologiaan pohjautuva monikäyttöinen liimamassa sisäkäyttöön.

## Pakkaus

310 ml patruuna

## Tekniset tiedot

Property	Test Method	Approximate Values
Tiheys	DIN 52451-A	1.75 g/cm <sup>3</sup>
Valuma	EN 27390 20 mm Profile	0 mm, ei valumaa
Nahoittuminen	@ 23 °C / 50 % RH	15 minutes
Kuivumisaika	@ 23 °C / 50 % RH	2.5 mm / vrk
Shore A kovuus	DIN 53505 / ISO 868	60
Elastinen venymä 100%	DIN 53504 S2	1.9 N/mm <sup>2</sup>
Vetolujuus	DIN 53504 S2	2.1 N/mm <sup>2</sup>
Murtovenymä	DIN 53504 S2	130%
Leikkauslujuus	ISO 1465	1.2 N/mm <sup>2</sup>
Kutistuma	EN ISO 10563	3%
Käyttölämpötila		+5°C - +40°C
Lämpötilankesto		-40°C - +90°C
Varastointi		Säilytettävä kuivassa ja valolta suojassa +5°C - +25°C
		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP)

## Esityöt

- Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat.
- Rasvan ja pölyn poisto lasitetuilta ja metallipinnoilta AA200 puhdistusaineella.
- Jauhemaalattujen pintojen puhdistus AA150 puhdistusaineella.
- Suorita soveltuvuustesti ennen käyttöä.

## Käyttö

- Suojaa tarvittaessa ympäröivät pinnat
- Pohjustusainetta käytettäessä, pohjusteaineen tulee olla kuivunut ennen liiman levittämistä
- Leikkaa suuttimen kärki haluttuun läpimittaan
- Levitä liima yhdelle tai molemmille tartuntapinnoille
- Liitä kappaleet yhteen välittömästi



## SP045

### Liimamassa



SP045 on helposti työstettävä liimamassa, jolla nopea alkutartunta sekä kestävä kiinnittyminen. SP045 soveltuu monipuolisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin ja sopii käytettäväksi useiden eri rakennusmateriaalien kanssa.

### Edut

- Hyvä alkutartunta ja nopea kiinnittyminen, joka pysyy vahvana ja joustavana myös kovettumisen jälkeen.
- Laaja käyttöalue, soveltuu käytettäväksi yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa jopa ilman pohjustetta.
- Helposti työstettävissä
- Hyvä UV-valon kesto
- Matalat emissiot
- Isosyanaatti- ja liuotinainevapaa

### Puhdistus

Tuore, kovettumaton massa voidaan puhdistaa AT115 puhdistusaineella tai liuottimella. Varmista ennen puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia. Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

### Huomaa

Luonnonkivien kanssa käytettäessä, voi aiheuttaa värjäytymistä. Ei suositella käytettäväksi peilien liimaamiseen, eikä muoveille jotka ovat herkkiä halkeamaan. Ei kestä pitkäaikaista veteen upotusta. Ei suositella ulkokäyttöön.

### Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

#### Tekninen palvelu

CPG Europe Oy tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

#### Takuu / vakuus

CPG Europe Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) CPG Europe kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) CPG Europe suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta. CPG Europe varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



**Tremco CPG Finland Oy**  
Vanha Porvoontie 238  
1380 Vantaa  
Suomi Finland  
T: +358 (0)9 5499 4500  
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@cpg-europe.com  
www.illbruck.com