

## Popis

Primer na báze polymérového roztoku.

## Forma dodania

Plechová dóza s obsahom 1 000 ml

- farba: číra
- balenie uskladňovať vždy dobre uzatvorené

## Technická špecifikace

Vlastnosť	Klasifikácia
Báza	syntetický kaučuk
Systém	obsahuje rozpúšťadlá
Výdatnosť (šírka podkladu 4 cm)	60-80 m
Doba odvetrania pri +20 °C	10 min.
Doba odvetrania pri +5 °C	20 min.
Doba odvetrania pri 0 °C	30 min.
Doba odvetrania pri -5 °C	40 min.
Čas úplného vytvrdnutia	8 hod.
Aplikačná teplota	od -5 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C
Doba skladovania	12 mesiacov

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty a voľných častíc
- Zvyšky starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc musia byť z podkladovej plochy odstránené
- Nesmie sa používať na polystyrén
- V prípade potreby sa produkt môže riediť s toluénom (pomer 1:10)

## Spracovanie

- Prípravok naneste dôkladne a rovnomerne na podklad
- Po použití Primeru je potrebné nechať podklad odvetrať 10 - 40 minút, viď tabuľka

## Dôležité upozornenie

Prípravok nie je znášavlivý s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddeľovať.

Znášavlivosť je potrebné vyskúšať.



## ME901

### Butyl & Bitúmen Primer

Butyl & Bitúmen Primer slúži ako adhezívum a základný náter pri príprave podkladov pred aplikáciou butylových a bitúmenových pások.

#### Hlavné výhody

- krátka doba odvetrania
- ľahko spevní podkladovú plochu
- optimalizuje priľnavosť

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460