

Descriere

Bandă de etanșare poliuretanică, adezivă pe o parte. Este impregnată în structură și are celule deschise și impregnare polimerică.

Execuție

- Banda este livrată pre-comprimată în role, acoperită pe o parte cu adeziv.
- Culoare: gri

Dimensiuni

Adâncime bandă (mm)	Lățime rost (mm)	Lungime rolă (m)	Role în cutie	Metri
10	1-2	12.5	11	137.5
15	1-2	12.5	7	87.5
10	2-4	10	11	110
15	2-4	10	7	70
15	3-6	8	7	56
20	3-6	8	5	40
15	4-10	5.6	7	39.2
20	4-10	5.6	5	28
15	5-12	4.3	7	30.1
20	5-12	4.3	5	21.5
20	7-16	3.3	5	16.5
25	7-16	3.3	3	9.9
20	9-20	2.6	5	13
25	9-20	2.6	3	7.8

Specificații tehnice

Caracteristici	Norma	Clasificare
Clasa de combustie	DIN 4102	B1, greu inflamabil, PNDS 04-218
Coef. de rezistență la difuzie	EN ISO 12 572	$\mu \leq 100$
Rezistența la temperatură		-30°C la +90°C
Permeabilitatea la aer	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Rezistența la intemperii	DIN 18 542	îndeplinește cerințele
Rezistența la ploaie	EN 1027	îndeplinește cerințele până la 600 Pa
Compatibilitatea cu materialele de construcții	DIN 18 542	compatibil
Temperatura de aplicare		fără restricții
Valabilitate		12 luni
Temperatura de depozitare		+1°C la +20°C

Pregătirea

Instrumente necesare

- Pentru montaj sunt necesare o ruletă, o spatulă, o foarfecă sau un cuțit.



TP610

illmod Eco



Banda precomprimată illmod eco este utilizată pentru etanșarea împotriva trecerii apei la rosturi și prinderi la montajul ferestrelor, la structurile de zidărie, la sistemele de fațadă și în industria lemnului și prelucrării metalelor.

Principalele avantaje

- impermeabil până la 600 Pa
- etanșare la apă până la 600 Pa p
- permeabil la vapori
- montaj posibil pe orice vreme
- rămâne elastic la mișcarea rosturilor
- stabil UV

Prelucrare

- După măsurarea lăţimii rosturilor, este necesar să selectaţi dimensiunea corectă a benzii.
- După deschiderea rolei, tăiaţi capătul comprimat al benzii aprox. 2 cm.
- Când scurtaţi banda la o anumită dimensiune, adăugaţi 1 cm/m la dimensiunea dorită.
- Pereţii îmbinării trebuie să fie paraleli. În plus, pereţii îmbinării trebuie curăţaţi de murdărie şi reziduuri de mortar.
- Din motive estetice, banda trebuie plasată la 1 până la 2 mm în spatele marginii anterioare a îmbinării spre interior.
- La aplicarea pe alţi etanşaţi, alte vopsele sau piatră naturală este necesar să se determine compatibilitatea.
- Banda nu trebuie să intre în contact cu diluanţi şi substanţe chimice agresive.
- Nu deterioraţi compusul la marginile rosturilor de zidărie din cărămidă.

Când banda încorporată este încărcată mecanic cu abraziune etc., materialul se poate sfărâma la suprafaţă. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează negativ funcţionalitatea produsului şi etanşeitatea la apă, elasticitatea, stabilitatea la UV şi proprietăţile termice. Este doar un aspect estetic.

Evitaţi infiltrarea apei de ploaie la materialele adiacente. Lemnul netratat sau suprafeţele absorbante şi poroase trebuie tratate prin impregnare înainte de montajul benzii.

Instrucţiuni de montaj

- Se poate realiza o îmbinare etanşă la colţ lăsând banda 1 cm/m mai lungă decât este necesar şi presând una peste cealaltă.
- Îmbinările benzilor sunt realizate perpendicular.
- La aşezarea în îmbinări orizontale, banda se introduce cu partea autoadezivă în partea de jos.

Avertisment important

Observaţie importantă: evitaţi contactul benzii cu solvenţi şi substanţe chimice corozive. Pentru a obţine etanşeitatea optimă a îmbinării dintre bandă şi substratul poros extrem de absorbant, impregnaţi cu grund de butil şi bitum slab.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informaţii detaliate vă rugăm să ne contactaţi.

Informaţii suplimentare

Informaţiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând reţeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informaţii despre produsul menţionat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condiţiile în care acesta se desfăşoară şi, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fişă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condiţiile noastre generale de livrare şi plată.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com