

Technický list

ME104

Bitúmen Alu

09-02-2024 / V 1

Opis

Hliníková fólia jednostranne potiahnutá vrstvou bitúmenového elastoméru.



Prednosti produktu

- špeciálna krycia fólia, zabraňuje kapilárnemu prieniku vlhkosti
- odolná UV žiareniu
- vodotesná
- veľmi ľahké, rýchle a lacné tesnenie spojov a špár

Zamýšľané použitie

Univerzálne použiteľná samolepiaca fólia, používa sa najmä na utesnenie, izoláciu a napojenie príslušných konštrukcií. Veľmi vhodná je na tesnenie spojov kovov, plastov, odkvapových žlabov, oplechovaniu atík, strešných okien, potrubí kachlí, hrebeňov strechy, stien, drenážnych trubiek. Aplikovateľná na murivo, omietku, betón, drevo, kov, oceľ, zinok, hliník a sklo.

Balenie

Jednostranne lepiaca fólia s hrúbkou 1,3 mm potiahnutá linerom navinutá do role

Rola s návinom 10 m

Šírka fólie (mm): 45 / 50 / 75 / 100

Ďalšie rozmery na vyžiadanie

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	+5 °C až +30 °C	
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2
Tepelná odolnosť	-30 °C až +80 °C	
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení	
Teplota skladovania	+10 °C až +25 °C	

Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Veľmi savé povrchy odporúčame najskôr impregnovat primerom ME901 alebo ME902

Po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút

Výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu

Technický list

ME104

Aplikácia

Odrežte ME104 Bitúmen Alu na požadovanú dĺžku

Odstráňte ochranný papier (liner), prilepte fóliu na podklad a dôkladne pritlačte pritlačným valčekom, aby sa vytlačili vzduchové bubliny