

Tekniset tiedot

NMIOO

Lattiapinnoite

28-05-2024 / V 2

Tuotekuvaus

NMIOO Lattiapinnoite teollisuuden lattioiden pinnoittamiseen tiloihin, joilta odotetaan erinomaista kulutuskestävyyttä, vedeneristävyyttä, hygieenisyyttä, sekä helppoa siivottavuutta ja kemikaalien kestävyttä, kuten leipomot, teurastamot, panimot, meijerit, sekä muut teollisuustilat kuten varastot ja erilaiset tuotantotilat. Käytetään myös pysäköintihallien lattioiden pinnoittamiseen.

Kosteiden tilojen pinnoittamiseen sertifioitun NMIOO Vedeneristysmenetelmän pintamassa.



Ominaisuudet ja edut

- Erinomainen kulutuskestävyys.
- Soveltuu elintarviketiloihin.
- Itsestään siliävä.
- Liuotinainevapaa.
- NMIOO Vedeneristysmenetelmä sertifioitu Eurofins sertifikaatilla Nro C234/O3.
- CE-merkitty.

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Elintarviketeollisuuden lattiapinnat; leipomot, teurastamot, panimot, meijerit, sekä muut teollisuustilat kuten varastot ja erilaiset tuotantotilat. Käytetään myös pysäköintihallien lattioiden pinnoittamiseen. Tämä tuote on myös kosteiden tilojen pinnoittamiseen sertifioitun NMIOO Vedeneristysmenetelmän pintamassa.

Pakkaus

A-osa: 20,7 kg

B-osa: 2,3 kg

Värivaihtoehdot

NMIOO A 14 Beige (NCS S 3010-Y10R)
NMIOO A 17 Vaaleanharmaa (NCS S 2502-B)
NMIOO A 18 Tummanharmaa (NCS S 4502 B)
NMIOO A 27 Valkoinen
NMIOO A 423 Sininen (MC K006)
NMIOO B Kovettaja

Valmistelu

Alustan vaatimukset ja pinnoitusolosuhteet:

- Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3.
- Alustan vetolujuuden on oltava vähintään 1,5 Mpa
- Betonin suhteellinen kosteus RH on oltava < 95 %.
- Alustan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C, yli kastepistelämpötilan.
- Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pinnan ja ilman lämpötilan on oltava yli +12 °C.

Tekniset tiedot

NMIOO

Lattiapinnoite

Esikäsitelty pinta pohjustetaan NMOSI Super Pohjustusaineella, johon on sekoitettu myös kovettaja, B-osa. Pohjustusaine levitetään pensselillä, telalla tai kumilastalla. Katso ettei ylijäämälätköitä eikä kuivia pintoja esiinny. Kovettumaton pohjustusaine voidaan hiekoittaa harvasti kuivatulla 0,1-0,3 mm:n hiekalla.

Anna kuivua vähintään 12 tuntia.

Pohjustus 1 - 2 kertaa, siten että betonin huokokset sulkeutuvat täysin ja pohjuste muodostaa yhtenäisen tiiviin kalvon.

Käyttöohje

Sekoita NMIOO A-osa huolellisesti ennen B-osan lisäystä, jotta pohjaan painunut täyteaine sekoittuu. Lisää B-osa A-osan astiaan, sekoita huolellisesti kunnes massa on yhtenäistä ja tasalaatuista. Levitä seosmassa säätö- tai kampalastalla. Telaa pinta piikkitelalla niin, että massa jakautuu tasaisesti ja mahdolliset ilmakuplat rikkoutuvat. Suorita piikkittelu noin 15 - 30 minuuttia massan levityksen jälkeen.

Massan menekki on riippuvainen lopullisesta kerrospaksuudesta. Menekki on kuitenkin vähintään 4,65 kg/m², jolla saavutetaan 3 mm kerrosvahvuus.

Pinnan jälkikäsitteleminen:

Vielä kuivumaton pinnoite voidaan hiutaloita pinnan elävöittämiseksi NMOO7 Värihiutaleilla tai voidaan tehdä hiekkakarhennus NMO35 Karhennehiekalla.

Työkalujen puhdistus

Työvälineet puhdistetaan tarkoitukseen soveltuvalla liuottimella esim. ksyleeni, asetoni.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com