

Technický list

## ME403

### Butyl

06-12-2023 / V 1

#### Popis

Objemově stálá, samolepící butylkaučuková těsnicí páska neobsahující rozpouštědla.



#### Přednosti produktu

- dobrá přilnavost na mnoho podkladů
- kompatibilita s mnoha běžně prodávanými fóliím
- excelentní odolnost vůči stárnutí

#### Účel použití

Oboustranně lepicí a těsnicí páska na bázi butylkaučuku s elastoplastickými vlastnostmi vhodná pro vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí, lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen, další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

#### Balení

Role 25 metrů

#### Technická specifikace

Aplikační teplota		+ 5°C až + 30°C
Třída hořlavosti	4102	B2, normálně zápalná
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)		12 měsíců, naležato v suchém prostředí
Dlouhodobá teplotní odolnost	52455/T4	-40 °C až + 130 °C
Krátkodobá teplotní odolnost	52455/T4	až +180 °C

#### Aplikace

- Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic.
- Savé povrchy je doporučeno impregnovat primerem.
- Na jedné straně pásy se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí.
- Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásy.
- Společný tlak obou lepených ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a málo nerovností.

Zlepšení přilnavosti:

Technický list

## **ME403**

### **Butyl**

- Po použití primeru (ME901 nebo ME902) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut.