

Fișa tehnică

FM790

2C FRAME FOAM

2K-Apumă rapidă pentru tocuri

22-05-2024 / V 1

Descriere

Spumă poliuretanică bicomponentă cu întărire rapidă. Fără particule CFC.



Caracteristici și beneficii

- spumă 2K – cu întărire rapidă
- tăiere după 90 de secunde
- duză de aplicare brevetată pentru punere în operă
- curată și rapidă
- randament de până la 4,5 litri
- montajul ușii este posibil după doar 20 de minute

Scopul utilizării

FM790 este potrivită în special pentru montajul ramelor de uși interioare, rame de ferestre, casete de uși din lemn.

Ambalaj

Cartuș de polietilenă de 210 ml cu doză de amestecare și tub de aplicare
1 cutie = 16 cartușe

Depozitare

loc răcoros și uscat (fără îngheț), în poziție verticală

Termen de valabilitate

6 luni

Culoare disponibilă

Galben

Fișa tehnică

FM790

2C FRAME FOAM

Informații tehnice

Compoziției		spuma poliuretanică
Tipului de spumă		manual
Densității	EN 17333-1	40-50
Clasificării incendiului	DIN 4102-1	B2
Tack Free	EN 17333-3	1 min.
Rezistența la compresiune (10°C) la 28 zile (depozitat în apă)	EN 17333-3	2 minute
Timpului de încărcare		20 minute
Randament bazat pe conținutul net (cutie)	EN 17333-1	3,5 L
Rezistența la tracțiune (uscată)	EN 17333-4	57 kPa
Rezistența la forfecare (uscată)	EN 17333-4	60 kPa
Conductivitatea termică	EN 12667	36 mW/m.K
Rezistența la compresiune la 10% (uscat)	EN 17333-4	54 kPa
Rezistența la temperatură (lungă)		-40 / +90 °C
Rezistența la temperatură (scurtă)		-40 / +130 °C
Limitele temperaturii ambiante		+5 / +35 °C
Limitele valorii temperaturii canistre		+5 / +30 °C
Temperaturii de depozitare		+5 / +30 °C
Durata de valabilitate (în cameră uscată și nedeschisă)		6 luni

Preparare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și fără murdărie.

Tăiați partea superioară comună a cartușelor și fixați tubul de amestecare pe duza.

Aplicație

Înainte de extrudarea prin tubul de amestecare, fixați tubul de aplicare la capătul acestuia.

Introduceți cartușele într-un pistol adecvat cu două rezervoare.

Inițial, trăgaciul pistolului de pulverizare trebuie apăsat foarte ușor, astfel încât spuma să curgă lent prin tub și să înceapă să reacționeze în interior.

Cantitatea inițială de material neomogen care iese din tub trebuie îndepărtată.

Un material de culoare uniformă înseamnă că amestecarea ambelor componente este suficientă și este posibilă pornirea aplicării.

Datorită reacției chimice foarte rapide, este necesar să lucrați rapid și fără întrerupere.

La înlocuirea cartușelor, înlocuiți și tubul de amestecare.

Vă rugăm să rețineți

Folosiți spuma numai în încăperi bine aerisite. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent PUR sau acetona după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați cutii de spumă cu mașina, acestea pot fi depozitate numai într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare. În niciun caz nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe scaunul din spate. Depozitați în poziție verticală.

Fișa tehnică

FM790

2C FRAME FOAM

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciului tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

FM790

2C FRAME FOAM

Certificare



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com