

Fișa tehnică

FM365 MAX FOAM

Spumă Max

18-03-2025 / V 2

Descriere

Spumă poliuretanică monocomponentă cu gaz propulsor care conține freon, care reacționează în contact cu umiditatea aerului. Spuma nu este rezistentă la UV.



Caracteristici și beneficii

- Umple, lipește, izolează
- Randament de 82 l din conținutul de 880 ml al dozei
- Utilizare pe tot parcursul anului (până la 0°C)
- Perioada de valabilitate 18 luni

Scopul utilizării

FM365 este o spumă PUR cu randament ridicat. Potrivit pentru umplerea cavităților, rosturilor și pătrunderilor și pentru lipirea universală a unei game largi de materiale de construcție.

Împachetare

Doză cu filet pentru pistol/tub de aplicare.

Volum cutie: 540 ml sau 880 ml

Culoare disponibilă

Verde

Termen de valabilitate

18 luni

Depozitare

în poziție verticală, în loc răcoros și uscat (nu în condiții de îngheț)

Fișa tehnică

FM365

MAX FOAM

Informații tehnice

Tip spumă	pistol sau pai cu duza AA210	
Clasificarea la foc	DIN 4102-1	B3
Fără aderență	EN 17333-3	8 min.
Timp de tăiere (Min) Valoare	EN 17333-3	45 min.
Timpul de încărcare		24h
Randament pe baza conținutului net (cutie)	EN 17333-1	65 L (880ml) / 40 L (540ml)
Umpleți rostul până la		0.6
Rezistența la tracțiune (uscat)	EN 17333-4	94 kPa
Rezistența la tracțiune (umed)	EN 17333-4	79 kPa
Rezistența la forfecare (uscată)	EN 17333-4	41 kPa
Rezistența la forfecare (umed)	EN 17333-4	39 kPa
Conductivitatea termică	EN 12667	36 mW/m.K
Rezistența la compresiune la 10% (uscat)	EN 17333-4	29 kPa
Rezistența la compresiune la 10% (umed)	EN 17333-4	19 kPa
Rezistența la temperatură (lung)		-40 / +90 °C
Rezistența la temperatură (scurt)		-40 / +130 °C
Limitele temperaturii ambientale		+5 / +35 °C
Limitele temperaturii dozei		+10 / +30 °C
Temperatura de depozitare		+10 / +30 °C
Termen de valabilitate (în cameră uscată și nedeschis)		18 luni

Preparare

Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și murdărie.

Aplicație

Agitați spuma energic de 20 de ori înainte de utilizare.

Scoateți capacul de protecție și înșurubați-l pe pistolul de aplicare.

Controlați cantitatea de spumă aplicată folosind declanșatorul de pe pistol și șurubul de reglare.

De asemenea, puteți folosi recipientul și cu tubul AA210.

Așezați AA210 pe supapă și rotiți-l cu 90°.

Controlați cantitatea de spumă extrudată apăsând pârghia de pe tub.

Țineți întotdeauna spuma în poziție verticală, cu fundul în sus, în timpul aplicării.

Când aplicați spuma în mai multe straturi, umeziți straturile individuale.

Spuma nu este rezistentă la radiațiile UV.

Temperatura optimă a recipientului +20°C, temperatura de aplicare 0°C până la +35°C.

Dozați spuma cu moderație în rost și nu umpleți complet cavitațiile, spuma își mărește volumul când se întărește.

Umpleți rostul cu maximum aproximativ 60%.

Umpleți rosturile mai mari de 8x2 cm în straturi și înainte de a aplica următorul strat umeziți suportul.

În acest fel, veți obține un întărire mai bună a spumei și a structurii interne.

Fișa tehnică

FM365 MAX FOAM

Vă rugăm să rețineți

Folosiți spuma numai în încăperi bine ventilate. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți suprafețele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent illbruck PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. La transportul cu mașina, conservele pot fi depozitate doar în portbagaj sau spațiu de depozitare. Nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe bancheta din spate sub nicio formă. Depozitați în poziție verticală cu susul în jos. Informații suplimentare pe etichetă și în fișa cu date de securitate.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.