

Beskrivelse

Vannbasert sparkel i treliknende farger til reparasjon av skader og ujevnheter i tre.

Farge

Som veiledende hjelpemiddel for fargene angis nærliggende NCS-fargenummer.

Lysebrun (S 1020-Y 20R)

Mellombrun (S 2020-Y 30R)

Mørkebrun (S 5020-Y 30R)

Emballasje

40 ml tube (12 stk./kartong)

Klargjøring

- Overflaten skal være tørr og fri for støv og fett.
- Sterkt sugende overflater kan primes med plastisk tre blandet i vann (1:2) for bedre hefteevne.

Påføring

- Sparkle ut 1–2 mm per lag og omgang.
- Påfør sparkelmassen med litt overskudd. Etter herding slipes overflaten med fint sandpapir. Den kan også lakkes om ønskelig. Ved all overmaling eller lakking bør det først testes om malingen/lakken er kompatibel.
- Hvis sparkelen skal brukes utendørs (kun på loddrette overflater), må reparasjonen beskyttes mot vann i 5 timer.
- Når reparasjonen er gjennomherdet, beskyttes den med lakk eller farge.

Rengjøring

Uherdet sparkelmasse fjernes med vann. Herdet masse fjernes med aceton.

Begrænsninger

Absorberer vann og kan svulle, noe som medfører at hefteevnen svekkes.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.


Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



WF140

Plastisk Tre



Bruksområde

Innendørs på tre- og parkettgulv, møbler, rammer, vindusposter, panel og andre treprodukter. Utendørs på for eksempel vindusrammer og dører (se påføring).

Karakteristiske egenskaper

- Vannbasert
- God fyllevne
- Kan slipes
- Kan lakkes og males

Teknisk informasjon

Tetthet	1,85
Tørketid	ved +23°C och 50% RH Overflatetørr på 30 minutter og gjennomherder med ca. 1 mm/dag avhengig av lagtykkelse og temperatur.
Temperaturbestandighet	-20°C til +90°C
Brukstemperatur	+5°C til +40°C
Bevegelsesopptak	5%
Fylleevne	Hvis sparkelen brukes i omganger, kan det oppnås bredder på 7,5–25 mm og dybder på 7,5–12,5 mm uten sprekkdannelse
Krymping	<3%
Lagring	Ved +10°C til +20°C
Lagringstid	3 år i uåpnet emballasje
Overmalbarhet	Med maling og lakk til bruk på plastoelastiske flater

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se