

Beskrivelse

Lavmodulent, elastisk og stabil fasadefugemasse basert på avansert polymerteknikk. Byggfuging i henhold til ISO EN 11600.

Emballasje

310 ml patron (12 stk./kartong)

600 ml pose (20 stk./kartong)

Farge

Som veiledende hjelpemiddel for fargene angis nærliggende NCS-fargenummer.

Hvit (S 0502-Y)

Betonggrå (S 3500-Y)

Svart (S 9000-N)

(ikke i patron)

Teknisk informasjon

Tetthet	DIN 52451-A	1,6
Hardhet		Shore A 25
Synking	DIN EN ISO 1056	3,5%
Bevegelse-sopptak		25%
Motstands-moment	DIN EN ISO 8339	ved 100 % strekking – ca. 3,8 kg / cm ²
Strekkefas-thet	DIN 53504 S2	13,5 kg / cm ²
Strekking til brudd	DIN 53504 S2	Ca 550%
Elastisk innhenting	EN 27389-B	>74%
Tørketid	vid +23°C, 50%RH.	Overflaten tørker på ca. 30 minutter og herder med 3 mm / dag
Brukstemperatur		+5°C til +40°C
Temperaturbestandighet		-40°C til +90°C
Overmalbarhet		Ja, med vannbasert maling etter gjenomherding. Utfør en prøve for å teste kompatibiliteten med fugemassen Husk også at fugemassen er elastisk, og derfor kan det bli sprekker i malingen ved overmaling.
Lagring		Tørt og skyggefullt ved +5 °C til +25 °C
Lagringstid		12 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk		Patron: Regn med ca. 7 meter fylt kittfals Fugemål 8 x 6 mm 6,4 meter / patron Fugemål 10 x 8 mm 3,9 meter / patron Fugemål 15 x 10 mm 2,0 meter / patron Pose Fugemål 8 x 6 mm 12,5 meter / pose Fugemål 10 x 8 mm 7,5 meter / pose Fugemål 15 x 10 mm 4,0 meter / pose
Bruk av primer anbefales		Primerfri i de fleste tilfellene, men ikke alltid. Følgende primere forsterker heftevnen: Primer AT150 for akryl (pleksi), PVC, ABS, polyamid og celleplast samt galvanisert og rustfritt stål, kopper, messing og jern. Primer AT140 for betong. Hvis det er tvil, anbefales det alltid at man prøver først.



SP525

Fasadefugemasse Hybrid



Bruksområde

Fuging / tetning av fuger rundt vinduer og dører både innen- og utendørs og der det foreligger krav til miljøtilpasset alternativ til isocyanat- og løsemiddelbåre fugemasser.

Karakteristiske egenskaper

- Inneholder ikke isocyanater eller løsemidler
- Luktsvakt
- Stabil i fugen
- Vær-, UV- og aldersbestandig
- Oppfyller klasse 25LM

Fasadefugemasse Hybrid

Klargjøring

- Vær nøye med å påse at fugemassen er kompatibel med underlaget.
- Kontaktflatene skal være faste, tørre, rene og frie for stoffer som kan skade fugemassen og hefteevnen.
- Primerfri mot overflater av glass, aluminium, eloksert aluminium, keramikk, lakkert tre, PVC og glassfiberarmert polyester.
- Pulverlakkerte overflater rengjøres med isopropanol.
- Betongflater (fasadefuging) bør alltid primes.
- Fuger utstyres med bunnlist som komprimeres ca. 25 % for å passe i fugen. Fugeutforming skal være 2:1 i forholdet bredde til dybde. Dybden på fugemassen i porøse materialer skal minst være 10 mm og minst 6 mm i tette materialer. Bredden på fugen må ikke være mindre enn dybden.
- Ved hjelp av maskeringstape er det lett å få en rett fugekant med god finish.

Påføring

1. Påfør fugemassen med fugepistol jevnt og uten luftbobler. Om nødvendig kan fugen bearbeides med fugepinne før den tynne hinnen er dannet.
2. Hvis det er brukt maskeringstape for å avgrense flaten, skal denne fjernes umiddelbart etter at fugen er bearbeidet. Tape som er herdet fast i fugen, er svært vanskelig å fjerne i etterhånd.

Rengjøring

Uherdet masse fjernes med aceton, herdet masse kan bare fjernes mekanisk med for eksempel kniv.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Garanti

Tremco illbrucks produkter har høy kvalitet og høy standard. Hvert produkt som er påført i henhold til: a) Tremco illbrucks skriftlige instruksjoner, eller b) instruksjoner som Tremco illbruck har anbefalt, men som har vist seg å være feil, erstattes med kostnadsfrie produkter.

Tremco illbruck forbeholder seg retten til å endre databladene uten varsel, i tråd med kontinuerlig utvikling og forbedring. Tremco illbruck tar intet ansvar for denne informasjonen selv om den er publisert i god tro og anses å være korrekt.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.

Teknisk service

Tremcos produktspesialister gir gjerne råd før arbeidet begynner.

Begrensninger

Fester ikke mot PE, PP, silikon, teflon[®] og nylon. Ikke egnet for fuging mot naturstein (steinen

kan misfarges) samt tjære- og asfaltoverflater (fugemassen kan misfarges). Liming av speiler og enkelte plastmaterialer som er følsomme for sprekke dannelse. Tåler ikke konstant langtidspåvirkning av vann og damp.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se