

Technisch productblad

CY013

CYANO ADHESIVE EXPRESS

Secondelijm Express

08-05-2024 / V 1



Kenmerken en voordelen

- Goede mechanische, thermische en chemicaliënbestendigheid
- Goede hechting op niet poreuze materialen
- Extreem snel uithardend op EPDM
- Uitstekende verouderingsbestendigheid

Verpakking

20 g flacon

Technische informatie

Samenstelling	ééncomponenten-cyanoacrylaat op ethylbasis	
Dichtheid		1,06 g/cm ³
Scheurweerstand	op NBR- rubber (scheurvastheid van het materiaal)	66 N/cm ²
Afschuifsterkte (droog)	op staal	18,3 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	Omgeving +5°C tot +25°C	
De van de temperatuurweerstand	-55°C tot +95°C	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden in de ongeopende originele verpakking, koel(+5°C)en beschermd tegen UV-instraling bewaren	
Kleur	Transparant	
Consistentie	vloeibaar	
Uithardingstijd	uithardingstijd op ABS: 2 sec uithardingstijd op EPDM (elastomeer): 1 sec. uithardingstijd op hout (beuk): > 60 sec. uithardingstijd op metaal (staal): 40 sec.	

Voorbereiding

- De ondergronden moeten met een oplosmiddel zoals aceton van vet ontdaan worden.

Technisch productblad

CY013

CYANO ADHESIVE EXPRESS

Applicatie

- Een kleine hoeveelheid lijm aanbrengen op de ondergrond: een druppel volstaat.
- De delen op elkaar zetten en onmiddellijk met de hand tegen elkaar aan drukken, zodat de lijm goed wordt verdeeld.
- Belangrijk: De delen niet verschuiven, omdat de polymerisering geschiedt binnen enkele seconden.

Gereedschap reinigen

Nog vloeibare lijm kan met witte spiritus verwijderd worden.

Na het uitharden kan de lijm alleen nog mechanisch verwijderd worden (met een scherp mes).

Let op

Cyanoacrylaat: Gevaar! Plakt binnen enkele seconden aan de huid en de ogen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bij het gebruik wordt aangeraden om handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Uitharding

onder de katalytische inwerking van de luchtvochtigheid



Tremco CPG Belgium NV
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland