


Deckshield Rapide ED2 OS-11a

Ein flexibles, rutschfestes, UV-beständiges OS 11a Oberflächenschutzsystem auf MMA-Basis.



1 Vorbereiteter Untergrund

2 Deckshield Rapide Grundierung, abgestreut mit Quarzsand

3 Deckshield Rapide Membrane

4 Deckshield Rapide Flexible Binder mit LDE Filler + Quarzsand Abstreung

5 Deckshield Rapide Topcoat



UV- und wetterbeständig:

Farbechtes, lichtehtes Finish, das extremen Wetterbedingungen standhält.



Schnelle Aushärtung:

Vollständig befahrbar und chemisch ausgehärtet innerhalb von 3 Stunden.



Rissüberbrückung:

Überbrückt Rissbildungen bei statischer und dynamischer Belastung.



Rutschfestigkeit:

Rutschfest durch strukturierte Oberfläche.

EN1504-2 / OS-11a Konform

Geprüft nach EN1504-2 Prüfnormen für den Oberflächenschutz von Beton, entsprechend der Prüfkategorie OS-11a

RISSÜBERBRÜCKEND

DIN EN 1062-7:2004 Verfahren A - C.2 bei -20 °C Klasse A4 > 1,25 mm

DIN EN 1062-7:2004 Verfahren B - B.3.2 bei -20 °C keine Risse

BRANDVERHALTEN

DIN EN 13501-1 B_{fl}-s1

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN EN 13036-4:2011 Klasse III: > 55 Nasstest

HAFTZUGFESTIGKEIT

DIN EN 1542:1999 2,0 N/mm²

WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd)

DIN EN ISO 7783:2012 Klasse III: Sd > 50 m

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

DIN EN 1062-3:2008 0,0001 kg/m² × h^{0.5}

KOHLENDIOXID DURCHLÄSSIGKEIT

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd)

DIN EN 1062-6:2003 > 50 m

ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)

DIN EN ISO 5470-1:1999 Gewichtsverlust 643 mg

VERHALTEN NACH KÜNSTLICHER BEWITTERUNG

DIN EN 1062-11:2003 4.2 (2000 h) Keine Blasenbildung, Rissbildung oder Abblättern

SCHLAGFESTIGKEIT

DIN EN ISO 6272-1:2012 Klasse III: 24,5 Nm

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMISCHE ANGRIFFE

DIN EN 13529:2005 Gruppe 1, 3 & 10 Reduzierung der Shore D-Härte < 50 %; Keine Defekte

AUSHÄRTEZEITEN

Begehrbar 1 Stunde

Voll Belastbar & chemisch ausgehärtet 2-3 Stunden

Die vorbezeichneten Werte beschreiben typische Eigenschaften, die in Labortests bei +20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit erreicht wurden.

Spezifikation

System	Deckshield Rapide ED2 OS-11a
Oberfläche	Strukturiert / Seidenmatt
Schichtdicke	5-6 mm

Untergrundvorbehandlung, Mischen und Verarbeitung jeweils gemäß dem technischen Merkblatt des Produktes.

In diesem System enthaltene Produkte

Grundierung	0,3-0,5 kg/m ² Deckshield Rapide Standard Primer oder Deckshield Rapide Damp Primer mit 0,3 kg/m ² Quarzsand 0,3-0,8 mm abgestreut
Abdichtung	2,6 kg/m ² Deckshield Rapide Membrane
Beschichtung	1,0 kg/m ² Deckshield Rapide Flexible Binder + 1,5 kg/m ² LDE Filler Abgestreut mit 4,0 kg/m ² Quarzsand 0,7-1,2 mm
Versiegelung:	0,7 kg/m ² Deckshield Rapide Topcoat (Empfehlung: 2 Applikationen)

Standardfarbtöne



Kieselgrau
RAL 7032

Lichtgrau
RAL 7035

Fenstergrau
RAL 7040



Silbergrau
RAL 7001

Anthrazitgrau
RAL 7016

Die gezeigten Farbtondarstellungen können abweichen.

Weitere Farbtöne

Die weiteren Farbtöne können zu Abweichungen bei den Produktpreisen und Lieferzeiten führen.



Verkehrsgrau A
RAL 7042

Verkehrsgrau B
RAL 7043

Verkehrsgrün
RAL 6024

Verkehrsrot
RAL 3020



Verkehrsgelb
RAL 1023

Verkehrsblau
RAL 5017

Verkehrsschwarz
RAL 9017

Verkehrsweiß
RAL 9016

Die gezeigten Farbtondarstellungen können abweichen.

Anforderungen an den Untergrund

Die Druckfestigkeit des Beton- oder Estrichuntergrundes muss mindestens 30 N/mm² betragen und frei von Oberflächensedimentation, Staub und anderen Verunreinigungen sein. Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Haftzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm² betragen. Der Untergrund soll seine Ausgleichsfeuchte (20 °C / 65 % relative Luftfeuchte) erreicht haben.

Applikationsservice

Die Applikation sollte von einem gewerblichen, unterwiesenen Fachverarbeiter durchgeführt werden. Einzelheiten erhalten Sie bei unserem Kundendienstteam.

Reinigung & Wartung

Regelmäßig mit einer ein- oder zweiköpfigen Scheuersaugmaschine in Verbindung mit einem mildalkalischen Reinigungsmittel reinigen.

Wichtige Informationen

Kein Kunstharzsystem ist vollkommen farbecht. Der Farbton kann sich eventuell im Laufe der Zeit verändern (Vergilbungseffekt). Die Farbveränderung hängt u.a. von der vorherrschenden UV-Einstrahlung und den Umgebungsbedingungen ab. Daher kann der Grad der Farbveränderung zeitlich nicht vorhergesehen werden. Eine Farbveränderung markiert sich bei hellen Farbtönen in der Regel deutlicher. Diese beeinträchtigt jedoch nicht die physikalischen oder chemischen Beständigkeitseigenschaften des Produktes. Wir haben uns bemüht, innerhalb unseres Standardsortiments Farben zu verwenden, die diese Veränderung möglichst gering halten. Intensiv gefärbte Produkte (z. B. Haarfärbemittel, medizinische Desinfektionsmittel usw.) und Weichmacher (z. B. aus Gummireifen) können zu irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen. Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an unsere Flowcrete Mitarbeiter.

Umweltaspekte

Das fertige System ist als nicht gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft. Die lange Lebensdauer und die fugenlose Oberfläche reduzieren den Bedarf an Reparaturen und Wartung. Umwelt- und Gesundheitsaspekte werden während der Herstellung und Anwendung der Produkte durch Flowcrete Mitarbeiter und geschulte Anwendungsteams kontrolliert.

Für die Produkte der Tremco CPG Germany GmbH und seine Niederlassungen gilt eine Garantie in Bezug auf Material- und Herstellungsfehler. Alle Produkte werden gemäß unserer Standard-Geschäftsbedingungen verkauft. Diese können Sie unter www.alteco-technik.de einsehen oder erhalten auf Anfrage gerne eine Kopie. Alle von der Marke Flowcrete unterbreiteten Vorschläge für Verarbeitungspraktiken oder Applikationsspezifikationen verstehen sich lediglich als mögliche Option und ersetzen nicht die professionelle Beratung für den Einzelfall. Die Marke Flowcrete empfiehlt dringend, jeweils vor der Entscheidung über den Einsatz des Systems, der Wahl der Applikationstechnik, dem Design etc. den Rat eines qualifizierten Beraters einzuholen, welcher u.a. über fundierte Kenntnisse in Bezug auf den jeweiligen Einsatzzweck verfügt. Alle Datenblätter wurden für die Produkte der Marke Flowcrete erstellt. Bitte konsultieren Sie unser technisches Team für weitere Details und nähere Angaben.

FCS21.2.DE.03/11.06.2025