

Tekniset tiedot

NM050

Super Lattiapinnoite

28-05-2024 / V I

Tuotekuvaus

NM050 on pinnoite vaikeisiin olosuhteisiin, joissa pinta joutuu kulutuksen ja kosteuden rasittamaksi. NM050 lattiapinnoite soveltuu betonilattioiden, klinkkereiden, kaakeleiden ja uima-altaiden pinnoittamiseen sekä tiloihin, joiden lattioiden läpi pyrkii tunkeutumaan kosteutta.



Ominaisuudet ja edut

- Voidaan käyttää kosteillakin alustoilla.
- Erinomainen kemiallinen kestävyys.
- Vesiohenteinen.
- MI-luokiteltu.
- CE-merkitty.

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Pinnoite vaikeisiin olosuhteisiin, joissa pinta joutuu kulutuksen ja kosteuden rasittamaksi. NM050 Super Lattiapinnoitetta käytetään betonilattioiden, klinkkereiden, kaakeleiden tai uima-altaiden pinnoittamiseen ja tiloihin, joiden lattioiden läpi pyrkii tunkeutumaan kosteutta.

Ihanteellinen lattioille, joissa on kävely- ja kumipyöräliikennettä; Varastot, käytävät, kellaritilat, pesutuvat, kaupat, erilaiset teollisuustilat, sairaalat ja parvekkeet.

NM050 pinnoite on diffuusioavoin ja on mahdollista levittää kosteille pinnoille. Pinnoitteella on hyvä tarttuvuus märkään betoniin ja erinomainen kemiallinen kestävyys.

Pakkaus

A-osa: 4,0 kg.
B-osa: 5,0 kg,
2-in-1 pakkaus: 4,5 kg.

Väri vaihtoehdot

Vaaleanharmaa
Beige
Vaaleanvihreä

Valmistelu

Hio aina tasoitepinta auki ennen pohjustusta. Esikäsitelty pinta voidaan pohjustaa NM050 Super pohjusteella. Pohjustus voidaan suorittaa myös NM050 Super pinnoitteella, jota on ohennettu max 10 % vedellä

Tekniset tiedot

NM050

Super Lattiapinnoite

Pohjustuksen täytyy olla kuivunut 12 tuntia ennen varsinaista pinnoitusta. Pohjustus on suoritettava siten, että betonin huokoset sulkeutuvat täysin ja pohjuste muodostaa yhtenäisen tiiviin kalvon.

- Betonin lujuusluokan on oltava vähintään C25/30 ja kulutuskestävyysluokan 3.
- Betonin suhteellinen kosteus RH on oltava < 100 %.
- Pinnoitustyön aikana on ilman suhteellisen kosteuden RH oltava < 80 %.
- Alustan lämpötilan on oltava vähintään +3 °C yli kastepistelämpötilan.

Käyttöohje

Sekoita NM050 Super A-osa huolellisesti B-osaan, kunnes massa on yhtenäistä ja tasalaatuista. Voit käyttää B-osan astiaa sekoitusastiana.

NM050 Super lattiapinnoite telataan tai levitetään kumilastalla pohjustetulle pinnalle ja tasoitetaan lyhytkarvaisella telalla.

Pinnoitus tehdään yleensä kahteen kertaan riittävän kerrospaksuuden varmistamiseksi.

Pinnoitustyön ja pinnoitteen kuivumisen aikana pinnan ja ilman lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Pinnan jälkikäsittely:

Kuivumaton pinnoite voidaan hiutaloita pinnan elävöittämiseksi NM007 hiutaleilla. Pinta voidaan lakata pinnoitteen kuivumisen jälkeen diffuusioavoimella nopeasti kuivuvalla NM092 Epoksilakalla.

Työkalujen puhdistus

Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Huomio

Tasoitetta käytettäessä varmista tasoitevalmistajalta sen soveltuvuus epoksinpinnoitteen alle.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

NM050

Super Lattiapinnoite