

Technisch productblad

ME314

EPDM ROOF FLASHING

Loodvervanger

24-06-2026 / V 2

Omschrijving

Bedoeld voor diverse soorten dakwerken, in het bijzonder voor toepassingen waar een waterkerende verbinding tussen bouwdeelen tot stand gebracht moet worden. (dakramen, schoorstenen, dakopstanden, dakkapellen etc.)



Kenmerken en voordelen

- Uv-bestendig
- Eenvoudig te vervormen
- In vele breedtes beschikbaar
- Bestand tegen zoute lucht (kustgebied)

Toepassingsgebied

Diverse daktoepassingen

Verpakking

100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600 mm breed. Rollen van 10 m lengte.

Houdbaarheid

12 maanden

Technische informatie

Samenstelling	EPDM (v.v. aluminium inlage) zonder zelfklevende strips	
Soortelijk Gewicht		2550 kg/m ³ (±5%)
Dikte		2,5 mm
Dimensionale stabiliteit	Lengterichting / Dwarsrichting	-0,1% / 0,1%
Brandklasse	EN13501-1	Klasse E
Weerstand tegen waterpenetratie		Voldoet
Maximale trekkracht in de lengte/kruislings	N/50mm	≥200, ≥300
Scheurweerstand	Lengterichting / Dwarsrichting, N	≥80 / ≥80
Afschuifsterkte (droog)	Lengterichting/ Dwarsrichting, N/50 mm	≥45 / ≥60 (overlapverbinding)
Uv-stabiliteit		Voldoet

Technisch productblad

ME314

EPDM ROOF FLASHING

Technische informatie

Compatibiliteit met bouwmaterialen		Goed
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +30°C
Rek bij breuk	Lengterichting / Dwarsrichting	≥20% / ≥100%
Maximaal toelaatbare vervorming	Impactweerstand	≥ 500 mm
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden
Weerstand tegen veroudering	8 uur, 100°C	Voldoet
Kleur		Zwart

Vorbereitung

Ondergronden dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

Opmaat te knippen/snijden. Verlijmen met illbruck SP015 EPDM-lijm Pro. Altijd met een minimale overlap van 10 cm.

Let op

Weerstand tegen hagel, in m/s. Zachte ondergrond: ≥22. Harde ondergrond: ≥33.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com