

Tehnički list

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Sprayable Contact Adhesive

08-02-2024 / V 2

#### Opis

illbruck CT600 je kontaktno ljepilo visoke čvrstoće spoja nakon stvrdnjavanja. Ljepilo se dostavlja i primjenjuje u obliku spreja.



#### Značajke i prednosti

- Univerzalno kontaktno ljepilo Vrlo brzo sušenje ljepila
- Pogodan za porozne i neporozne materijale
- Integrirana podesiva cjevčica
- Kemijska formulacija omogućuje stvaranje trajnog, ali rastavljivog spoja
- Količina: čak do 5m<sup>2</sup>

#### Svrha uporabe

illbruck CT600 je idealno za ekstremno brzo fiksiranje raznih tipova izolacijskih folija i membrana međusobno ili na podloge. kao što su drvo, gipsane ploče, drvo-vlknaste ploče i ploče od iverice, papir, plastika, tekstili, pluto i sl.

#### Ambalaža

Sprej od 500 ml (12 po kartonu)

#### Skladištenje

Skladištiti u suhom prostoru između +5°C i +25°C bez direktnog izlaganja suncu.

#### Rok trajanja

12 mjeseci od datuma proizvodnje

#### Tehničke informacije

Temperature primjene	Između +5°C i +30°C
Kemijska bazna	mješavina sintetičke gume i smole
Boje	transparentan
Vrijeme liječenja (na 20 ° C)	2-3 minuta
Mehanizma stvrdnjavanja	Fizičko stvrdnjavanje
Gustoće	cca. 1.22 g/cm <sup>3</sup>

Tehnički list

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

#### Tehničke informacije

Točke paljenja	-40°C
Temperaturne otpornosti	-20°C do +65°C
Volumetrijska sadržaja	500 ml po bočici

#### Primjena

Površinske podloge moraju biti čiste, suhe, bez masti ili bilo kakve druge kontaminacije, koja bi imala negativni utjecaj na adheziju.

Za čišćenje glatkih neporoznih površina (metali, plastike) koristiti sredstvo za čišćenje illbruck AA404 ili AW421.

Prije nanošenja dobro protresiti dozu s ljepilom.

Ukloniti poklopac i naviti cjevčicu prema potrebi.

Pritisnuti cjevčicu i držati je tijekom nanošenja oko 20 cm do 25 cm od podloge. Ljepilo nanositi ravnomjerno.

Nakon završenog nanošenja okrenuti dozu dnom ka gore i pritisnuti cjevčicu. Tako ćete je očistiti i spriječiti njeno ljepljenje i začepljenje.

Metod primjene za manju čvrstoću

Ljepilo nanositi ravnomjerno na jednu od dvije površinske podloge.

Odmah pritisnuti drugu ljepljenu površinu.

Minimalno jedna od dvije površine mora biti porozna.

Metod primjene za trajni spoj (visoka čvrstoća)

Kontaktno ljepilo u spreju

Primjeniti ljepilo na sve ljepljene porozne ili neporozne površinske podloge, ostaviti da se suši od 2 do 3 minute.

Zatim ljepljene materijale pritisnuti međusobno.

Metod primjene za rastavljivi privremeni spoj

Ljepilo u spreju nanijeti na jednu od ljepljenih površina.

Sačekati 3 do 5 minuta.

Materijale međusobno slijepiti.

Količina

Čak 5 m<sup>2</sup> iz jedne doze volumena 500 ml

#### Područja primjene

CT600 je idealan za brzo i jednostavno lijepljenje mnogih uobičajenih materijala, uključujući: drvo, karton, vlaknaste izolacijske materijale, papir, plastiku, platno, pluto, gumu, tkanine i pjenu, bilo na sebe ili na cigle, beton, kamen i žbuku. Isporučuje se u praktičnom spreju s promjenjivom mlaznicom koja omogućuje različite težine premaza. Idealan za upotrebu u proizvodnji namještaja.

Tehnički list

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

#### Čišćenje alata

Za čišćenje nestvrdnutog ljepila s poprskanih površina koristiti illbruck AA404 ili AW421.

#### Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Zaštitna oprema

KORISTITE U DOBRO PROZRAČENIM UVJETIMA i osigurajte sve tijekom rukovanja. Nositi preporučenu zaštitnu opremu za korištenje ovog proizvoda. Za punu preporuku pogledajte Sigurnosni tehnički list.

#### Molim pripazite

Ljepilo nije pogodno za ljepljenje EPS i XPS ploča.

#### Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

#### Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
[prodej@tremcocpg.com](mailto:prodej@tremcocpg.com)