

Műszaki adatlap

## CT600 SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Kontakt ragasztóspray

29-04-2026 / V 3

### Leírás

A CT600 egy nagy ragasztóképességű kontakt ragasztóspray, szintetikus kaucsuk és gyanta keverékéből könnyen használható 500ml-es kannában. Ideális számos anyag, gyors és egyszerű ragasztásához.



### Tulajdonságok és előnyök

- Hatékony kontakt ragasztóspray könnyen használható 500ml-es kannában
- Gyorsan szárad, nagy kötésszilárdságú porózus és nem porózus felületeken egyaránt
- A szabályozható fúvóka precíz szórást biztosít bármilyen munkához
- Sok oldalú felhasználhatóság
- Kiadós, akár 5 m<sup>2</sup> ragasztott felület egy kannával

### Felhasználási cél

CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális a járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához; fa, karton, szálas szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

### Alkalmazási terület

A CT600 egy nagy ragasztóképességű kontakt ragasztóspray, szintetikus kaucsuk és gyanta keverékéből könnyen használható 500ml-es kannában. Ideális számos anyag, gyors és egyszerű ragasztásához.

### Csomagolás

500 ml flakon (kartonként 12)

### Szavatossági idő

a gyártástól számított 12 hónapig

### Tárolás

Tárolja állítva, +5 ° C és +25 ° C között, száraz és árnyékos helyen.

Műszaki adatlap

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

#### Műszaki adatok

Szilárdanyag tartalom	kb. 30 % - 32 %
Összetétel	szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke
Rendszer	oldószeres ragasztó
Sűrűség	0,82 g/cm <sup>3</sup>
Nyitott idő	kb. 3–15 perc (20 °C-on)
Alkalmazási hőmérséklet	+5 és +30°C között
Üzemi hőmérséklet	-20 és +65°C között
Lobbanáspont	-40°C

#### Szükséges eszközök

Spray kivitel - Nincs szükség eszközökre.

#### Előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.

A fém felületek zsirtalanításhoz használja az illbruck AT200 tisztítót, és hagyja teljesen megszáradni mielőtt hozzákezd a ragasztáshoz.

#### Alkalmazás

Használat előtt alaposan rázza fel a flakont.

Fordítsa el a szelepet, a kívánt felhordandó réteg szélességének megfelelően.

Tartsa kb. 20-25 cm távolságra a flakont a ragasztandó felülettől, majd nyomja meg a szelepet.

Használat után fordítsa meg a flakont és nyomja meg újra a szelepet, amíg az ragasztótól mentes lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

**PORÓZUS ANYAGOK RAGASZTÁSA:**

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre.

Nyomja össze azonnal a két ragasztandó felületet.

**NEM PORÓZUS ANYAGOK RAGASZTÁSA:**

Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre.

Várjon 2-3 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.

**IDEIGLENES RAGASZTÁS:**

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre.

Várjon 3-5 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.

Műszaki adatlap

## **CT600**

### **SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE**

#### **Kiadósság**

5 m<sup>2</sup> ragasztott felület per 500 ml

#### **Szerszámtisztítás**

A ki nem kötött ragasztó eltávolításához a szennyezett felületekről használja az illbruck AA404 vagy AA295 terméket.

#### **Védőfelszerelés**

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

#### **Megjegyzés**

A ragasztó nem alkalmas EPS és XPS lemezek ragasztására, valamint nem használható erősen lágyított PVC-vel.

#### **Garancia**

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) oldalon található.

#### **Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések**

A biztonsági adatlap aktuális változatát a [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu) címen találja.

#### **Műszaki tanácsadás**

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.

#### **Száradási idő**

2 - 3 perc