

# Isocrete Primer

## Produktdatablad

### Produktbeskrivning

Isocrete Primer är en akrylatemulsion.

### Användningsområde

Isocrete Primer används som primer för Isocrete avjämningsmassor.

### Miljö och hälsa

Isocrete Primer är lösningsmedelsfri samt praktiskt taget luktfri.  
För vidare information se säkerhetsdatablad för produkten.

### Blandningsförhållande

Isocrete Primer är enkomponents produkt.

### Application temperature

Rekommenderad underlagstemperatur 10-25°C, dock lägst 5°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom 24 timmars period efter applicering.

### Spädning och materialåtgång

Isocrete Primer späds med rent vatten före applikation. Spädningen, täckningsgrad och antal skikt varierar beroende på underlaget, vilket visas i tabellen nedan.

Underlag	Antal skikt	Spädning (primer : vatten)	Åtgång per skikt (av utspädd produkt)
Tät betong eller avjämningsmassa	1	1 : 5	0,06 kg/m <sup>2</sup>
Porös betong eller avjämningsmassa	2	1 : 5	0,06 kg/m <sup>2</sup>
Nytt Isocrete flytspackel	1 <sup>st</sup> coat	1 : 5	0,06 kg/m <sup>2</sup>
	2 <sup>nd</sup> coat	1 : 3	0,1 kg/m <sup>2</sup>
Gammalt Isocrete flytspackel	2	1 : 5	0,06 kg/m <sup>2</sup>
Vattentätt underlag, t ex klinker, terrazzo	1	1 : 3	0,1 kg/m <sup>2</sup>

### Applicering

Applicera en tunn film av utspädd Isocrete Primer med roller. Undvik pölar.  
Låt produkten torka till en hård glaserad yta.



### **Torktid** (20°C)

Ca 3 timmar

Låg relativ luftfuktighet, max 70%, och god ventilation är en förutsättning för att uppnå ovanstående torktid.

### **Lagring**

12 månader i en oöppnad förpackning vid en temperatur av 5 - 40°C. Skyddas mot frost.

Skyddas från väder och inträngning av fukt/föroreningar.

### **Förpackningar**

Produkten levereras i följande förpackningar:

Storlek

5 kg (5 liter)

25 kg (25 liter)

1000 kg (1000 liter)

### **Egenskaper**

Densitet 1,00 – 1,05

pH 8 – 9

Torrhalt 46 – 50 %

Lägsta filmbildningstemperatur 3°C

*Varje rekommendation eller förslag från Flowcrete rörande användning av produkterna, antingen det är tekniska datablad eller svar på en specifik fråga eller liknande, är baserade på information som förmodas vara tillförlitlig, men produkterna är menade för kunder med erfarenhet och kunskap, så det är kundens slutliga ansvar att tillse att produkten är lämplig för ändamålet*