

Fiche technique

ME431

FLASHING TAPE PRO

Bande d'étanchéité de toiture PRO

29-06-2026 / V 2

Caractéristiques et avantages

- Excellente résistance à la déchirure et à la déformation
- Adhésif butyle pleine surface
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés

Domaines d'emploi

ME431 Flashing tape PRO est une bande d'étanchéité entièrement adhésive pour le traitement des points singuliers en toiture. Idéale pour réaliser les noues, chéneaux, solins, rives, jupes de fenêtre de toit et contours de fenêtre en toiture.

Conditionnement

ME431 est fourni en rouleaux de 5m.

Disponibles en largeur :

- 200mm
- 280mm
- 370mm

Coloris disponibles

Terracota, Gris, Noir

Stockage

Dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et non exposé aux intempéries directes et aux rayons UV, entre +5 °C et +25 °C.

Caractéristiques techniques

Dimensions	200mm, 280mm, 370mm	
Composition	Aluminium, PVB recyclé et auto-adhésif butyle	
Épaisseur	3mm +/- 10%	
Épaisseur de film	1,8mm +/- 10%	
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	0.2%
Classe d'inflammabilité	EN 13501-1	Classe E
Résistance à la pénétration de l'eau	EN 1928-B	>100 kPa
Résistance maximale à la traction dans le sens longitudinal/transversal	EN 12311-2	395 N/50mm en longitudinal 700 N/50mm en transversal
Allongement à la résistance maximale	EN 12311-2	75% en longitudinal 20% en transversal

Fiche technique

ME431

FLASHING TAPE PRO

Caractéristiques techniques

Résistance au déchirement dans le sens de la longueur/de la largeur	EN 12310-1	longitudinal > 195N transversal > 170N
Garantie de performance	EN 13707	les caractéristiques de la membrane ont été évaluées selon EN 13707

Outils nécessaires

Ciseaux, roulette, brides de fixation

Préparation

S'applique entre + 5°C et + 35°C, sur support non gelé ni surchauffé, propre, sec, dépoussiéré et exempt de graisses ou d'agents anti-adhérents.

À basses températures ou dans le cas de supports très poreux, il est recommandé d'appliquer préalablement le primaire illbruck ME901 Primaire Butyl & Bitume au pinceau ou sa version pulvérisable ME902 Spray Butyl & Bitume et le laisser sécher.

ME901 Primaire butyl & bitume

- Temps de séchage : 10-40 min.
- Consommation : env. 300 ml/m² ou env. 80 m/l pour une bande de 4 cm de large (selon porosité du support).
- Conditionnement : boîte de 1 l et carton de 12 boîtes de 1 l.

ME902 Spray butyl & bitume

- Temps de séchage : 10-40 min.
- Consommation : env. 50 ml par aérosol pour une bande de 4 cm de large (selon porosité du support).
- Conditionnement : carton de 12 aérosols de 500 ml.

Mise en œuvre

Couper la longueur de bande à utiliser, dégager d'abord le film anti-adhésif sur quelques cm, puis au fur et à mesure de l'application de la bande sur son support.

Maroufler fortement de préférence avec un rouleau souple en chassant les bulles d'air.

La bande se raccorde sur elle-même avec un recouvrement d'au moins 8 cm, en respectant le sens d'écoulement des eaux.

A noter

Marchés et applications :

Les produits et systèmes commercialisés par Tremco CPG France SAS ne sont destinés qu'aux ouvrages rentrant dans le domaine du BTP, sauf avis explicite contraire.

Service technique

Service Technique

Notre équipe technique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont

Fiche technique

ME431

FLASHING TAPE PRO

vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au (voir la date en haut à droite du document).

Le fabricant se réserve tout droit de modification. Nos produits évoluent pour de multiples raisons, un changement n'équivaut pas acceptation d'un vice quelconque dans le produit.