

Teknisk datablad

## FA165

### Universalsilikone

29-04-2024 / V 1

#### Beskrivelse

Universalsilikone er en lugtfattig og anti-skimmelbehandlet silikone til elastisk tætning af f.eks. forskellige plastmaterialer (ikke-fedtende), metal, malede overflader, fliser, glas, gummi, både indendørs og udendørs.



#### Funktioner og fordele

- Hurtig hærdning
- Lav lugt
- Behandlet mod skimmelsvamp
- Meget god modstandsdygtighed over for UV-stråling, ozon og fugt.

#### Anvendelse Formål

I og på huset, f.eks. køleskabe, frysere, omkring vinduer, vejrisolering og beskyttelse af instrumenter og elektriske komponenter, vinduesrammer og gennemføringer i facaden osv.

I båden omkring ventiler, ruder og gennemføringer i skroget osv.  
Universalsilikone i et tyndt lag er fremragende som klæbemiddel.

#### Emballage

Farve  
Transparent, hvid

Emballage  
40 ml tube (12 stk./karton)

#### Holdbarhed

24 måneder i uåbnet emballage

#### Certifikater

EPD,

Teknisk datablad

## FA165

### Universalsilikone

#### Teknisk information

Af densitet		1,04
Hærdningstid (Ved 20°C)	50% RH	Overfladetør 14 minutter. Fuldt hærdet 24 timer
Anvendelsestemperatur		+15°C til +25°C
Shore A-hårdhed	CTM 0099	33
For bevægelseskapacitet		Ca 25%
Temperaturmodstand		-65°C til +177°C
Af opbevaringstemperatur		Tør ved +5°C til +30°C.

#### Tilberedning

Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Metal- og fliseoverflader aftørres med T-spray.  
Brug afdækningstape for at få lige fugekanter.

#### Anvendelse

Punkter membranen, og skær dysen til den ønskede fugebredde.  
Skrab det overskydende af, og niveller massen (før den begynder at skinne) med en finger dyppet i en svag sæbevandsopløsning, og fjern maskeringstapen med det samme.

#### Rengøring af værktøj

Generelt:

- Fjern straks uhærdet materiale.

Undtagelse:

- Lad spild og overskydende materiale på porøse materialer hærde, før det fjernes med passende værktøj.
- Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
- Tør værktøj og forseglede overflader af med en klud og rengør med xylen eller mineralsk terpentin.
- Hænderne skal vaskes med vand og sæbe.

#### Bemærk venligst

Ikke egnet til akvariebyggeri, i kontakt med fødevarer og hvor der ønskes en malbar fuge. Hæfter ikke på fedtede overflader som PP, PE, teflon, bitumen, neopren, luft- og fugttætte rum (hærder ikke), imprægneret træ og visse vulkaniserede gummiblandinger som pakninger og tape. I nogle tilfælde kan silikone misfarve kobber og andre følsomme materialer, og i kontakt med polycarbonat kan der opstå revner.

Kan ikke males

#### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Sweden AB's skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Sweden AB, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar

Teknisk datablad

## FA165

### Universalsilikone

for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Sweden AB forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

### Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

### For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.