

Descriere

SP925 este o membrană lichidă special dezvoltată pentru a asigura etanșeitatea la aer în locuri greu sigilabile. Datorită faptului că SP925 se poate aplica cu o perie, poate sigila cu ușurință detalii mici și complexe. SP925 este ușor de aplicat și nu picură pe suprafețe verticale. Alternativ, membrana poate fi aplicată prin pulverizare cu un pistol AA925. Produsul este potrivit și pentru lipire.

Disponibilitate

- Cartuș 600 ml (20 buc în cutie)
- Cartuș 310 ml (12 buc în cutie)
- Culoare: antracit (RAL 7016)

lățime × grosime în mm	Metri aplicați per cartuș 600 ml
50 × 2	6
60 × 2	5
70 × 3	2.9
80 × 3	2.5

Împachetare

- Cartuș 600 ml / 1 cutie = 20 buc
- Cartuș 310 ml / 1 cutie = 12 buc

Specificații tehnice

Caracteristica	Norma	Rezultat
Material		polimer hibrid
Tip de întărire		în contact cu umezeala
Densitatea	DIN 52 451-A	cca 1.3 g/cm ³
Duritatea Shore A	DIN 53505	30
Formarea crustei		cca 20 min. (+23°C / 50% R. V.)
Atingerea timpului de uscare		cca 20 la 30 min. (+23°C / 50% R. V.)
Viteza de întărire		2.2 mm / 1 zi (+23°C / 50% R.V.)
Contrație după întărire DIN 52 451		3.00%
Modulul E la tensiune 100%	EN 53504 S2	cca 0.6 N/mm ²
Rezistență la tracțiune	EN 53504 S2	2.1 N/mm ²
Alungire la rupere	EN 53504 S2	cca 360%
Factor rez. la difuzie	EN ISO 12572	cca 1470
Consistență	EN 27390	Tixotrop (fără picurare)
Rezistența la temperatură		-40°C la +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Depozitare		A se păstra la loc uscat și răcoros între +5°C și +25°C
Valabilitate		12 luni în ambalaj original nedeschis



SP925

Membrană lichidă



SP925 este o pastă cu vâscozitate redusă bazată pe tehnologia polimerilor hibridi. Este neutră din punct de vedere chimic și este compatibilă cu cele mai comune materiale de construcție. SP925 se usucă prin reacție cu umiditatea aerului și formează o crustă flexibilă și etanșă rezistentă la condițiile meteorologice și radiații UV. SP925 se caracterizează printr-o aderență excelentă, chiar și pe suprafețe ușor umede.

Produsul este destinat aplicării în aer liber care nu se încadrează în categoriile specificate de standardul ČSN EN 15 651: 1-4.

Principalele avantaje

- Etanșarea rosturilor mici și complexe
- Manevrare ușoară
- Aplicare excelentă cu pensula
- Posibilitatea aplicării prin pulverizare
- Uscare rapidă
- Fără solvenți, izocianati și silicon
- De asemenea, potrivit pentru substraturi

Prelucrare

- Suprafețele trebuie să fie curate, fără praf, degresate și să nu conțină particule libere. Este permisă o suprafață ușor umedă.
- Pentru rosturile mai mari de 6 mm trebuie să realizați un suport pentru SP925. Acesta poate fi realizat din spumă sau spumă de bandă poliuretanică.
- Curățați suprafețele neporoase cu AA404.
- Curățați suprafețele poroase cu o perie de oțel, îndepărtați praful cu o pompă și aplicați ilbruck AT140.
- Aplicați cordonul de SP925 pe suprafață sau direct pe rost, cu ajutorul pistolului.
- Aplicați SP925 uniform cu o perie într-un strat cu o grosime de aproximativ 2 mm și o lățime minimă de 20 mm pe ambele părți ale rostului.
- Dacă utilizați bandă, îndepărtați-o imediat după aplicarea SP925.

Curățare

Vă recomandăm AA404 Cleaner sau AA292 Șervețele de curățare pentru a îndepărta SP925 de pe suprafețe și unelte. Materialul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

Avertisment important

Compatibilitate cu vopseaua

Se poate aplica vopsea pe bază de apă. La aplicarea stratului de acoperire, trebuie luată întotdeauna în considerare flexibilitatea acestuia. În majoritatea cazurilor, acesta va fi mai mic decât în cazul SP925, ceea ce poate cauza crăparea vopselei. Nu recomandăm utilizarea SP925 pe următoarele substraturi: silicon, cauciuc butilic și suprafețe care conțin rășină sau asfalt.

Tencuială SP925

Poate fi aplicat un amestec de ipsos pe SP925. Pentru a obține o aderență optimă, este necesar să aplicați o margine sau un alt pod adeziv în stratul SP925 proaspăt aplicat. După întărirea SP925, amestecul de tencuială poate fi aplicat în continuare într-un mod standard.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com