

Fiche technique

LD701

TEXTURED ACRYLIC SEAL

Structure Mastic acrylique

23-05-2024 / V 1

Description

LD701 est un mastic acrylique chargé avec une structure fine d'environ 1 mm. Le mastic est particulièrement facile à peindre et convient aux applications intérieures et extérieures grâce à la formation rapide d'une peau. LD701 est garanti sans solvant, sans silicone et sans isocyanate.



Caractéristiques et avantages

- Structure à grains fins
- Sans odeur et séchage rapide
- Sans solvant
- Bonne aptitude à la peinture (DIN 52452-4, A1 & A2) et formation rapide de la peau
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Bonne adhérence sur de nombreux substrats sans primaire
- Bonne aptitude à la transformation

Objectif de l'utilisation

LD701 travaille rapidement et facilement. Particulièrement adapté à la réparation des dommages dans les structures et les plâtres. Convient également pour colmater les fissures et les joints avec peu d'effort, par exemple sur le bois, le plâtre, le béton, les enduits décoratifs et la maçonnerie. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. LD701 ne convient pas aux joints de dilatation ni à une exposition continue à l'humidité.

Emballage

- Tube de 310 ml 20 pcs/boîte

Autres couleurs ou formes de livraison sur demande.

* Durée de conservation extra longue grâce à une formulation stable, si le produit n'est pas ouvert et se trouve dans son emballage d'origine. Protéger contre le gel.

Toutes les valeurs s'appliquent à une température de 23°C et à un RLV de 50%.

Préparation

- Le support doit être propre, exempt de graisse et adapté à une bonne adhérence.
- Pour obtenir une accumulation optimale du joint d'étanchéité, il est possible d'utiliser le remplissage PR101 ou PR102.
- Pendant la phase d'utilisation, la déformation maximale (MTV) ne doit pas être dépassée.
- En ce qui concerne le dimensionnement, nous recommandons les rapports largeur-profondeur suivants : jusqu'à 10 mm, 1:1 et de 10 mm à 25 mm, 2:1.
- Sur les supports minéraux et poreux, un apprêt composé de 1 part de mastic acrylique et de 4 parts d'eau peut être utilisé

Fiche technique

LD701

TEXTURED ACRYLIC SEAL

pour améliorer l'adhérence.

Application

- Préparer le substrat conformément aux instructions de préparation.
- Couper la buse de pulvérisation à la largeur souhaitée.
- Placer le tube dans un pistolet approprié (manuel ou électrique).
- Appliquer le produit d'étanchéité sans emprisonner d'air.
- La finition doit être effectuée avant la formation de la peau. Le mastic doit être suffisamment protégé contre la pénétration de l'humidité jusqu'à ce qu'une peau solide soit formée.
- Pour une bonne finition, il est recommandé d'humidifier légèrement le mastic avec de l'eau.
- Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de couvrir les bords du joint avec un ruban adhésif approprié. Le ruban doit être enlevé avant la formation de la peau.
- LD701 ne convient pas à une utilisation dans des locaux sanitaires et sur des supports en pierre naturelle, en bitume, en métal non revêtu ou sur des supports contenant des plastifiants.
- Eviter l'exposition continue à l'eau.

Nota :

- Les supports contenant du bitume, du goudron ou des plastiques contenant des plastifiants (EPDM, butyle, PVC souple, etc.) peuvent entraîner une décoloration et/ou un décollement.
- L'application sur des matériaux sous tension peut entraîner des fissures (capillaires).
- LD701 ne convient pas aux vitrages, à la construction d'aquariums et aux applications médicales ou pharmaceutiques.
- En contact avec des produits chimiques puissants, des adhésifs, d'autres produits d'étanchéité ou en l'absence d'UV, un jaunissement peut se produire.
- LD701 peut être peint avec la plupart des peintures alkydes et à base d'eau. Nous recommandons de toujours tester le séchage et la compatibilité à l'avance. La peinture étant toujours moins flexible que le mastic, des fissures peuvent apparaître dans la couche de peinture.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Respecter les règles générales d'hygiène professionnelle pendant le traitement. Se référer à l'étiquette de l'emballage et à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

LD701

TEXTURED ACRYLIC SEAL

Certificats

