

Tekniset tiedot

# SG30I

## Erikoissilikonimassa

28-05-2024 / V I

### Tuotekuvaus

Korkealuokkainen silikonit, joka muodostaa joustavan sauman. Soveltuu monipuolisesti erilaisiin sauma- ja lasitussovelluksiin. Kestää hyvin laajenemis-, puristus-, poikittais- ja pitkittäisliikkeitä ja kuivuu erittäin vakaasti. Silikonilla on myös erinomainen kesto happosateita, otsonia, ultraviolettivaloa ja äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita vastaan. Tuotteen luja tartunta takaa pitkäaikaisen keston vaativiin, säänkestäviin saumoihin. Suositellaan käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa.



### Ominaisuudet ja edut

- Erinomainen säänkestävyys.
- Odotettavissa oleva kestoikä yli 30 vuotta.
- Liikevara 25%.
- Hyvä tarttuvuus ilman pohjustusta yleisimmille alustoille.
- Erinomainen tartuntalujuus.
- Vakaa kovettuminen.
- Nopea nahoittuminen
- Täyttää standardien EN ISO 11600 G ja F 25HM vaatimukset

### Käyttötarkoitus / Käyttöalue

SG30I on monipuolinen, suorituskykyinen silikonit, joka reagoi ilman kosteuden kanssa muodostaen joustavan sauman. Soveltuu monipuolisesti erilaisiin sauma- ja lasitustöihin. Kestää hyvin laajenemis-, puristus-, poikittais- ja pitkittäisliikkeitä ja kuivuu erittäin vakaasti. SG30I Erikoissilikonimassalla on erinomainen kesto happosateita, otsonia, ultraviolettivaloa ja äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita vastaan. Tuotteen luja tartunta takaa pitkäaikaisen keston vaativiin, säänkestäviin saumoihin. Suositellaan käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa.

### Pakkaus

310 ml patruuna / 20 kpl laatikko  
600 ml kalvopakkaus / 20 kpl laatikko

### Väri vaihtoehdot

Musta

### Käyttöohje

Levitetään tavanomaisella massapuristimella. Massa täytyy työstää nopeasti levityksen jälkeen pitävän, täyden tarttuvuuden varmistamiseksi. Huom! Saippuaveden käyttäminen kielletty. Massaa käytettäessä lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Erityisjärjestelyin työskentely kylmemmissäkin on mahdollista. Tällöin on kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa, että tartuntapinnat ovat kuivat eivätkä esim. ohuen jääkerroksen peitossa.

### Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa

## Tekniset tiedot

# SG30I

## Erikoissilikonimassa

käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

## Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

## Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)