

## Descriere

Grund pe bază de soluție de polimer.

## Ambalare

- Bidon de 1 litru
- Culoare clară
- Păstrați întotdeauna recipientul închis.

## Date tehnice

Proprietate	Clasificare
Bază	cauciuc sintetic
Sistem	cu solvenți
Timp de întărire +20°C	cca 10 min.
Timp de întărire +5°C	cca 20 min.
Timp de întărire 0°C	cca 30 min.
Timp de întărire -5°C	cca 40 min.
Timp deschis +20°C	8 ore
Timp de depozitare	12 luni
Temperatura de depozitare	+5°C la +25°C
Lucrabilitate	-5°C și peste
Capacitate (aplicare de 4 cm)	1 l = 60 – 80 m

## Pregătirea

- Suprafețele trebuie să fie uscate, fără praf și degresate. Resturile de vopsea veche, impregnări și alte particule
- libere trebuie îndepărtate de pe suprafețele substraturilor.
- Nu se poate folosi pe polistiren. Dacă este necesar, produsul poate fi diluat cu tolueen (raport 1:10)

## Prelucrare

- Produsul se aplică uniform și cu grijă pe bază.
- După utilizarea grundului, este necesar să lăsați substratul să se impregneze timp de 10 până la 40 de minute, vezi tabel.

## Avertisment important

Preparatul nu este compatibil cu acoperiri. Vopselele, lacurile și materialele plastice se pot separa. Toleranța trebuie testată.



## ME901

### Butyl & Bitumen Primer

Grundul cu butil și bitum servește ca adeziv și grund la pregătirea substratului înainte de aplicarea benzilor de butil și bitum.

#### Principalele avantaje

- Principalele avantaje
- Perioadă scurtă de instalare
- Întărește ușor suprafața de dedesubt
- Optimizează aderența

---

**Serviciu tehnic**

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

**Informații suplimentare**

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Republica Cehă

T. +420 296 565333  
F. +420 296 565300  
[info.ee@cpg-europe.com](mailto:info.ee@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)