

Technisch productblad

TN125

PE SEALING TAPE CLOSED CELL

PE Schuimband

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

Een geslotenecellige schuimband op basis van polyethyleen met een grote veerkracht en sterkte.



Kenmerken en voordelen

- Fijne regelmatige celstructuur
- Mooi glad oppervlak
- Goede mechanische eigenschappen
- Zeer goed bestand tegen weersinvloeden, chemicaliën, verdunde zuren en schimmelvorming

Toepassingsgebied

Door het relatief gering vervormingsvermogen, beperkt de toepassing van geslotenecellige schuimbanden zich tot vlakke evenwijdige voegen in de bouw- en glasindustrie.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Lengte van haspel in m	Rollen per doos	Doosinhoud in M
9 x 2	Wit	TN125329457	100	5 (haspel)	500
9 x 2	Grijs	TN125329455	100	5 (haspel)	500
12 x 2	Wit	TN125329475	100	5 (haspel)	500
9 x 3	Wit	TN125329461	100	5 (haspel)	500
9 x 3	Wit	TN125329462	400	8 (haspel)	3200
9 x 3	Grijs	TN125329459	100	5 (haspel)	500
9 x 3	Grijs	TN125329460	400	8 (haspel)	3200
12 x 3	Grijs	TN125329476	100	5 (haspel)	500
15 x 3	Grijs	TN125311872	100	5 (haspel)	500
20 x 3	Grijs	TN125329485	100	5 (haspel)	500
9 x 4	Wit	TN125329465	100	5 (haspel)	500
9 x 4	Wit	TN125329466	400	8 (haspel)	3200
9 x 4	Grijs	TN125329463	100	5 (haspel)	500
9 x 4	Grijs	TN125329464	400	8 (haspel)	3200
12 x 4	Grijs	TN125329477	100	5 (haspel)	500
9 x 5	Grijs	TN125329467	100	5 (haspel)	500
15 x 5	Grijs	TN125329480	100	5 (haspel)	500
9 x 8	Wit	TN125329471	100	5 (haspel)	500

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technisch productblad

TN125

PE SEALING TAPE CLOSED CELL

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 25°C	
Kleur		Wit en grijs
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid		35 kg/m ³
Schuimtype		PE
Brandgedrag	DIN 4102-1	B3
Temperatuurbestendigheid	-80°C tot +100°C	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden, in de verpakking
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C	
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Thermische Geleiding	0,04 W/m.K	
Type kleeftlaag		Acrylaatdispersie

Vorbereitung

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Voor een optimale afdichting geldt dat schuimbanden klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan.
- Bij schuimbanden met gesloten cellen mogen geen al te grote voegbewegingen optreden.
- Schuimbanden dienen alleen toegepast te worden bij vlakke, evenwijdige voegen.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- TN125 PE Schuimband verdraagt geen verf, er zal geen hechting ontstaan.
- Ook lijmen en kitten hechten niet op TN125 PE Schuimband.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Technisch productblad

TN125

PE SEALING TAPE CLOSED CELL

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.