

Fișa tehnică

ME508

i-MEMBRANE PRO

i-membrane PRO

31-05-2024 / V 1

Descriere

Folie compozită autoadezivă, cu variație de umiditate, cu lână moale pentru o instalare și mai ușoară și autoadeziv special rezistent la intemperii.



Caracteristici și beneficii

- Etanșare fiabilă a ferestrelor și ancorelor de asamblare prin lână flexibilă.
- Lipire puternică - fără excepție rezistentă la intemperii după instalare.
- Prelucrare sigură cu adeziv de înaltă performanță pe toată suprafața și folie de acoperire divizată pentru toate suprafețele.
- Absorbție de mișcare brevetată de peste 30% (versiunea flex)
- Selecție simplă a materialului și risc redus de planificare datorită valorii sd variabile, pot fi utilizate în interior și în exterior

Scopul utilizării

Dispozitivul illbruck ME508 TwinAktiv VV cu autoadeziv practic face etanșarea rostului de prindere a ferestrei rapidă și ușoară pe aproape orice suprafață.

Poate fi tencuit pe toată suprafața, poate fi utilizat în interior și în exterior și îndeplinește recomandările asociației de calitate RAL FDKS.

Fiind singura folie fără țesătură de pe piață, versiunea flex a acesteia poate absorbi mișcări de peste 30%.

Odată lipită, folia sfidează toate condițiile meteorologice, de ex. ploaie continuă.

Legătura poate rezista chiar și unei scurte expuneri la apă.

Ambalaj

Lipire simplă sau alternativă fără adeziv suplimentar de folie. Disponibil imediat din stoc până la o lățime de 250 mm

Culoare disponibilă

Negru

Termen de valabilitate

cel puțin 24 de luni (uscat, fără praf, în cutia originală)

Fișa tehnică

ME508

i-MEMBRANE PRO

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV

Informații tehnice

Clasificării clădirilor	DIN 4102	B2
Grosimea	EN 1849-2	0.6 mm
Reacția la foc	EN 13501-1	clasa E
Rezistența la penetrarea apei	EN 1928	W1
Rezistența maximă la tracțiune pe lungime/în cruce	EN 12311-1	> 135 / 75 N/50mm
Rezistența la ploaie la volan	EN 1027	1050 Pa
Difuziei vaporilor de apă	DIN EN ISO 12572	0.4 - 5.5m
Permeabilității aerului	EN 1026	< 0,1 m³/h+m+(daPa)n
Rezistenței Uv	9 luni	9 luni
Compatibilitate cu materialelor de construcție	DIN 52452	a trecut
Rezistența adezivă a valorii autoadezive		30N / 25mm
Temperaturii de aplicare		- 10 °C până la + 45 °C *
Alungire	EN 12311-1	> 35% / 50%
Compatibilitatea cu materialelor de construcție convenționale	DIN 52452	a trecut
De clasificare a emisiilor		EC1 plus
Rezistenței termice		- 40 °C până la + 80 °C

Preparare

Este foarte important ca suprafețele adezive să fie uscate și lipsite de ulei, grăsimi, praf sau alte componente antiadezive. Grundul de pulverizare illbruck ME902 este recomandat pentru o aderență excelentă garantată (respectați timpul de decuplare). ME508 poate fi, de asemenea, plasat în mediu ușor umed, cu ajutorul primerului ME904 Primer eco, pe bază de apă.

Aplicație

Fixarea de fereastră

Lipiți folia cu autoadezivul îngust pe cadru (imaginea 1 + 2).

Autoadezivul trebuie să fie în contact complet cu profilul ferestrei. În caz contrar, nu ne putem asuma responsabilitatea montajului.

Pliați și împăturiți folia înapoi. Folia formează un colț închis.

Procedați în același mod pe celelalte părți până când toate laturile care urmează să fie sigilate au fost acoperite cu folie. illbruck ME508 TwinAktiv VV poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior.

Montare pe perete

O linie de montaj netedă este obligatorie în cazul denivelărilor în clădire în conformitate cu DIN 4108-7.

Neteziți folia de la tocul ferestrei înspre perete.

Îndepărtați componentele antiadezive, cum ar fi praful etc. de pe suprafața uscată cu o cârpă umedă sau cu o perie, folosiți grund dacă este necesar.

Fișa tehnică

ME508

i-MEMBRANE PRO

Îndepărtați protecția autoadezivului și lipiți folia. Vă recomandăm o lățime minimă de adeziv de 30 mm.

Neteziți cu atenție cu ajutorul unei role.

Folia poate fi tencuită cu mortare disponibile în comerț sau vopsită cu vopsele de dispersie pentru construcții.

ME508 aderă excelent la panourile din spumă rigidă din polistiren (de exemplu, Styrodur®)

Poate fi folosit ca un al doilea nivel de etanșare sub pervazurile ferestrelor.

Vă rugăm să rețineți

Banda de fixare autoadezivă trebuie să aibă un contact complet cu tocul ferestrei, în caz contrar pot apărea probleme de garanție.

Practic, folia trebuie instalată fără să fie tensionată.

Pentru a evita tensiunea longitudinală, foliile trebuie separate cel puțin la fiecare 12 metri și suprapuse din nou.

Suprapunerile cu îmbinările foliei trebuie să fie de cel puțin 20 mm.

În cazul îmbinărilor verticale, folia superioară trebuie întotdeauna lipită peste cea inferioară.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic


La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

ME508

i-MEMBRANE PRO

Imagini aplicații



1.

Certificare



TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com