

Tekniset tiedot

PU700

PU-vaahdoliima

19-05-2026 / V 9

Tuotekuvaus

Nopeasti kovettuva polyuretaanivaahdoliima kivi- ja puupohjaisten materiaalien liimaamiseen. Painesäiliössä, jossa HFC-vapaa ponnekaasu ja "2 in 1" -venttiili.



Ominaisuudet ja edut

- Innovatiivinen ratkaisu kivien ja harkkojen kiinnittämiseen, korvaa perinteisen laastin
- Kiinnittyy nopeasti muodostaen vahvan liitoksen
- Siisti, nopea ja helppo käyttää: ei vettä, ei pölyä, ei erillisten työkalujen tarvetta
- Erittäin hyvä tartunta myös muihin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

PU700 PU-vaahdoliima on nopeasti kovettuva polyuretaanivaahdoliima kivi- ja puupohjaisten materiaalien liimaamiseen. Tuote soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön ja toimii tehokkaana vaihtoehtona perinteiselle ohutsaumalaastille. PU700 soveltuu puun liimaamiseen puuhun, puun kiinnittämiseen betoniin sekä erilaisten metallien kiinnittämiseen imukykyisille pinnoille.

Pakkaus

750ml pullo (12 kpl / laatikko)

Säilyvyys

12 kk

Varastointi

Varastoitava suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +10°C - +25°C lämpötilassa. Säilytettävä pystyasennossa. Tuote on paineistetussa astiassa - noudata säilytysohjeita äläkä kuumenna.

Tekniset tiedot

PU700

PU-vaahdoliima

Tekniset tiedot

Vaahdotyyppi		Pistoolivaaho
Paloluokitus	DIN 4102-1	B3
Tack Free	EN 17333-3	8 min.
Vetolujuus (kuiva)	EN 17333-4	10500 kPa
Lämpötilaresistanssi (pitkä)		-40 / +90 °C
Lämpötilaresistanssi (lyhyt)		-40 / +130 °C
Ympäristön lämpötila		-5 / +35 °C
Vetolujuus	FEICA TM 1018	10,500 kPa
Varastointilämpötila		+10 / +30 °C
Varastointi		Kuivassa ja suojassa uv-säteilyltä +10°C – +25°C, pystyssä
Säilyvyys (kuivassa tilassa ja avaamattomana)		12 kk

Tarvittavat työkalut

Vaahtopistooli/vaahtosuutin, katkoteräveitsi. AA290 Pu-vaahdon puhdistusvaaho vaahtopistoolin puhdistamiseen.

Valmistelu

Varmista tuotteen yhteensoveltuvuus ennen tuotteen käyttöä. Suojaa tarvittaessa ympäröivät pinnat. Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Poista kaikki irtonainen kiviaines, pöly ja rasva. Nopeampi kovettuminen voidaan saavuttaa kostuttamalla tartuntapinnat.

Käyttöohje

Ravista pulloa voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Irrota suojakorkki ja kiinnitä pullo PU-vaahtopistooliin. Käytön aikana pullo tulee pitää ylösalaisin ja venttiili suunnattuna alaspäin.

Levitä PU700 vaahdoliima tartuntapinnalle siten että suuttimen kärki ei kosketa tartuntapintaa. Kun vaahdoliima on tasaantunut, liimattavan pinnan voi kiinnittää alustaansa.

Työkalujen puhdistus

Kovettumaton vaaho ja työkalut puhdistetaan illbruck pistoolivaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vaaho poistetaan mekaanisesti.

Suojavarusteet

Varmista hyvin ilmastoidut olosuhteet ja varmista - että kaikkia suositeltuja suojavarusteita käytetään tätä tuotetta käsiteltäessä ja käytettäessä. Katso suositukset käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tekniset tiedot

PU700

PU-vaahdoliima

Huomio

Tuote ei ole UV-säteen kestävä ja se tulee suojata auringonvalolta. PU-vaahdot eivät kiinnity polyeteeniin, Teflon[®]-, silikooni tai vahamaisiin tartuntapintoihin. Käytettäessä huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja/kasvo-suojaa. Älä altista pakkausta kuumuudelle.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttökohteessa, mutta joka osoittautuu vialliseksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan on varmistettava käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Sertifiointi

