

## Popis

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a PP vrstvou na straně druhé.

## Forma dodání

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role v tloušťkách:

2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

## Technická specifikace

	Jednotky	Norma	tl.(mm)	tl.(mm)	tl.(mm)	tl.(mm)	tl.(mm)
			2	3	4	5	6
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	ISO 845	29	25	25	29	33
Tvrdost Shore 00			47	46	47	48	51
Pevnost v tahu podélně	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Pevnost v tahu příčně	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

### Společné parametry TN119

Zesílení	PP film na povrchu
Liner	není
Lepidlo	akrylátové (22 g/m <sup>2</sup> )
Aplikační teplota	min. + 5 °C
Teplotní odolnost	-30 °C až +85 °C
Skladování	+5 °C až +30 °C (nevystavovat UV, relativní vlhkost prostředí do 70%)

## Příprava

- Příprava podkladu Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přitlačným válečkem.
- U verze materiálu TN117 a PE páska s krycí fólií je nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

## Tipy

Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymezovače dna spár

## Důležité upozornění

Obě varianty pásky neobsahují žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech lakoven apod.



## TN119

### PE páska bez krycí fólie



Pěnová páska spolehlivě fungující jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

### Hlavní výhody

- **Neobsahuje silikon**
- výtečná snášenlivost se silikonovými tmely
- neobsahuje silikon
- vhodná do lakoven apod.

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333