

SP141

HYBRID STICKS MIRRORS

Ayna Yapıştırıcı

16-05-2024 / V 1

Açıklama

SP141, hibrid polimer teknolojisine sahip nötr çapraz bağlamalı, tek bileşenli ve yüksek modüllü elastikiyete sahip bir ayna yapıştırıcıdır. Çapraz bağlanma nem emme ile gerçekleştirilir. DIN 1238 normunun gerekliliklerini karşılayan SP141 değişik uygulama yüzeylerinde ve aynalarda kullanılır.



Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel yapışma
- Yüksek kesme mukavemeti
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)
- Hızlı polimerizasyon
- Kalıcı esneklik

Kullanım Amacı

SP141, DIN 1238 standardının gereksinimlerini karşılayan çok çeşitli alt tabakalar üzerine aynaların ve lake camın yapıştırılması için uygundur. Ancak, sonucu etkileyebilecek birçok dış faktör göz önüne alındığında, özel testler önerilir.

Ambalajlama

310ml kartuş
Servis aralığı: Renkli

Hazırlık

Basınçlı hava tabancası ile uygulamada maksimum basınç 3 bar'dır.
Tüm yüzeyler sağlam, kuru, tozsuz, yağı alınmış ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama

Manuel veya pnömatik tabanca ile boncuk uygulaması.
Aynaların montajı ve yapıştırılması yürürlükteki direktiflere, özellikle DIN EN 1036 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
SP141, aynanın arkasına, yaklaşık 20 cm aralıklarla maksimum 20 cm'lik dikey boncuklar halinde uygulanmalıdır (sıkıştırdıktan sonra kordonun maksimum genişliği: yaklaşık 10 mm). Aşağıdaki şemaya bakın.
Tutkal tabakasının minimum kalınlığı, aynanın montajından sonra 2 mm'ye eşit veya daha fazla kalmalıdır.
SP141'in nokta veya yüzey uygulamasından kaçınılmalıdır.
Yapıştırıcı sertleşene kadar aynanın bakımı yapılmalıdır: Illbruck TN140 gibi, ayna ile destek arasına dikey şeritler halinde 2 mm veya daha kalın bir yapışkan bant uygulanmasını öneririz.
Aynanın kaymasını veya eğilmesini önlemek için harici bir mekanik desteğin gerekli olması mümkündür.

Teknik Veri Sayfası

SP141

HYBRID STICKS MIRRORS

Ancak bu, iyi bir çapraz bağlama için gerekli olan yapışkan tanecikleri arasında havanın serbest dolaşımını engellememelidir. Dış tutma yardımcıları ancak yapıştırıcı tamamen sertleştikten sonra (yaklaşık 48 saat sonra) çıkarılabilir. Uyarı: Arkasında kırılma önleyici film bulunan aynalarda, yapıştırma testlerinin yapılması zorunludur.

Alet Temizleme

AA409 biyolojik olarak parçalanabilen temizleyici kullanın.

Çapraz bağlı yapıştırıcı için, yalnızca mekanik araçların (aşındırma, kesici vb.) kullanılması temizlemeye izin verir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Hava nemi ile temas ettiğinde çapraz bağlanan hibrit yapıştırıcılar, hava geçirmez bir alanda kullanılamaz.

V.E.C, V.E.A uygulamaları, akvaryum yapımı ve herhangi bir batık derz için kullanmayın.

Kaplaması yeterince opak olmayan aynalar veya lake camlarda, ürünün ön testinin yapılması önerilir

Öncelikle SP141'in lamine camlarla uyumluluğunu kontrol edin.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Cilt ve göz ile temasından kaçının.

Daha fazla bilgi için web sitemizdeki güvenlik bilgi formuna bakın: www.illbruck.com