

Tehnički list

ME403

Butyl TAPE-Line

07-02-2024 / V 1

Opis

ME403 je visokoučinkovita brtvena traka koja se sastoji od kvalitetnog plastično-elastičnog butil gumenog ljepila/brtvila, dvostranog ljepila. Isporučuje se u rolama od 25 m



Značajke i prednosti

- Dobro prijanjanje na mnoge podloge
- Kompatibilnost s mnogim redovno prodanim folijama
- Ne mijenja volume. Bez otapala
- Izvrsna otpornost na starenje

Svrha uporabe

Obostrano ljepljiva i brtvena vrpca na bazi butilkaučuka s elastoplastičnim značajkama, pogodna za stvaranje paronepropusnog dodirnog spoja između folije i prozorske ili fasadne konstrukcije, za ljepljenje folija na metale, drvo, plastiku, beton i kamen, kao i druga područja primjene: proizvodnja karavana, rashladna tehnika i klimatizacija, proizvodnja instrumenata, automobilska industrija.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu u originalnom pakiranju. Ne izlagati izravnim vremenskim utjecajima i UV-zračenju

Rok trajanja

12 mjeseci

Dostupna boja

Siva

Tehnički list

ME403

Butyl TAPE-Line

Tehničke informacije

Temperature primjene		+5°C do +30°C
Klasifikacije zgrada	DIN 4102	B2
Dimenzija		10, 15, 20 mm
Servisne temperature		– 40 °C do + 80 °C
Temperature skladištenja		od +10°C do +25°C
Temperaturne otpornosti	52455/T4	od –40°C do +130°C, kratkoročno do +180°C
Debljine	EN 1849-2	1.5 mm

Primjena

Podloge moraju biti suhe, nosive, bez prašine i rastresitih čestica.

Preporučuje se impregniranje upijajućih površina temeljnim premazom.

Na jednoj strani vrpce uklanja se zaštitni sloj, vrpca se postavlja na površinsku podlogu i pritisne.

Zatim se uklanja zaštitni sloj na drugoj strani vrpce. Zajednički pritisak obje lijepljene površine na vrpcu dovodi do besprijekornog brtvljenja i stvaranja sitnih neravnina.

Priprema podloge

Površine koje se lijepe moraju biti suhe, bez ulja, masti, prašine i drugih komponenti protiv lijepljenja.

Na vrlo poroznim i vlažnim podlogama kao i na vrlo niskim temperaturama preporučujemo temeljni premaz Butyl & Bitumen Primer ME902 ili ME904.

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Molim pripazite

Samoljepljivo lijepilo je nekompatibilno s hibridnim ljepilom. Ne pokušavajte zalijepiti bilo koju illbruck lijepljivu traku s hibridnim brtvilom, osim SP351.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.

Tehnički list

ME403

Butyl TAPE-Line