

Tuote

Vedenkestävä, vahva, PVAc puuliima ulkokäyttöön.

Väri

Läpikuultava kuivuneena

Pakkaus

750 ml muovipullo

Esityöt

- Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat.

Käyttöohjeet

- Ravista liimapulloa huolellisesti
- Levitä siveltimellä, lastalla, telalla tms. kummallekin kappaleelle liimauksen lujuuden maksimoimiseksi
- Liiman levittämisen jälkeen, aseta kappaleet puristukseen tai painon alle

Puhdistus

Kovettumaton liima puhdistetaan vedellä

Huomaa / Rajoitukset

Alin käyttölämpötila on +10 °C.



WD207

Puuliima ulkokäyttöön



Käyttötarkoitus

Puun liimaukseen kohteissa, joissa vaaditaan kylmyyden- ja vedenkestävyyttä. Soveltuu mm. ikkunoiden, ulko-ovien, puutarhakalusteiden, ulkoisten paneelien osien liimaukseen. Soveltuu myös 10 - 22 mm vahvuisten parkettilattioiden liimaukseen jne. vahvaa liimausta vaativiin puuliimauksiin.

Yhteenveto eduista

- Kosteudenkestävä
- Lujakiinnitteinen
- Nopeasti kovettuva
- Kestää kylmää vettä
- Palamaton
- Täyttää standardin EN 204/205 luokka D3 vaatimukset

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Tiheys	n. 1,08
Viskositeetti	1,0 ± 2,0
Kuiva-ainepitoisuus	noin 46 %
Avoin aika	+20 °C lämpötilassa n. 5 minuuttia
Puristus aika	Mäntypinnoilla, +20 °C lämpötilassa 5 - 10 minuuttia. Aika riippuu puulaadun kovuudesta, lämpötilasta ja liimaukseen kohdistuvasta jännitteestä.
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.
Säilytysaika	
Käyttölämpötila	+10 °C - +20 °C
Puristus paine	1 kg/cm ² . Paras tulos saadaan aikaiseksi pintojen välillä joilla on paljon kosketuspintaa
Suhteellinen kosteus	50 - 60 %
Liiman kosteuspitoisuus puussa	8 - 12 %

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta. Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck international GmbH sivuliike Suomessa

Vanha Porvoontie 238
 01380 Vantaa
 T: +358 (0)9 5499 4500
 F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.fi