


Flowshield SL (2 mm)

Pigmentowany, epoksydowy, samorozlewny system posadzkowy przeznaczony do suchych pomieszczeń narażonych obciążeniu średnim i ciężkim ruchem pieszym, wózków paletowych i widłowych na gumowych kołach.



- 1 Podłoże betonowe
- 2 Warstwa gruntująca
- 3 Flowshield SL



Atrakcyjny wygląd:

Gładka powierzchnia z wykończeniem w połysku



Bezspoinowość:

Wylewana posadzka, bez wyraźnych połączeń (za wyjątkiem dylatacji podłoża)



Łatwość w utrzymaniu czystości:

Powłoka łatwa do czyszczenia i utrzymania



Odporność mechaniczna:

Przeznaczony do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu

KLASA REAKCJI NA OGIEŃ	
B _{fl} -s1	EN 13501-1
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	
IR 15 (15 Nm)	EN ISO 6272
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	
70°C (okresowa) lub 50°C (stała)	
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	
RWA1 (<0,5 cm ³)	EN 13892-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODRYWANIE	
B2,0 (≥ 2,0 MPa)	EN 13892-8
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY	
Zerowa	Test Karstena
PRZECIWOŚLIZGOWOŚĆ*	
Sucha > 40	EN 13036-4
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	
55 N/mm ²	EN 13892-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	
35 N/mm ²	EN 13892-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	
25 N/mm ²	BS 6319-7

CZAS UTWARDZANIA	10°C	20°C	30°C
Ruch pieszcy	48 h	24 h	12 h
Ruch pojazdów	6 dni	72 h	36 h
Pełne utwardzenie	12 dni	7 dni	5 dni

Wyniki badań uzyskano w warunkach laboratoryjnych – wyniki uzyskane in situ mogą różnić się od podanych w tabeli.

*Właściwości antypoślizgowe posadzki uzależnione są od sposobu aplikacji, stopnia zużycia, metody czyszczenia i rodzaju zabrudzenia powierzchni.

Gołębioszary 222	Jasnoszary 232	Szary popielaty 2012	Szary 280
Beżowy 326	Niebieski pastelowy 452	Czerwony 637	Zielony pastelowy 740

Przedstawione kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.
W celu otrzymania próbek lub wzorników prosimy o kontakt z Tremco CPG Poland.

Charakterystyka systemu

System	Flowshield SL
Wykończenie	Połysk
Grubość	2 mm

Prace przygotowawcze i aplikacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Produkty wchodzące w skład systemu

Warstwa gruntująca ¹ :	Protop 1000
Warstwa zasadnicza:	Flowshield SL

¹ W przypadku stosowania innych żywic gruntujących należy skontaktować się z Tremco CPG Poland. Szczegółowa instrukcja wykonania dostępna na życzenie.

Wymagania dla podłoża betonowego

Podkład betonowy powinien być klasy min. C20/25 o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 MPa (badanie pull-off). Powierzchnia musi być równa, czysta, pozbawiona mleczka cementowego i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność powłoki. Wszelkie ubytki i uszkodzenia podłoża należy naprawić przed ułożeniem posadzki żywicznej.

Podłoże betonowe musi być zabezpieczone przed skutkami naporu wód gruntowych. Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 75% zgodnie z normą BS 8203 (5% wilgotności mierzonej metodą Tramex).

W przypadku wyższych wilgotności należy zastosować Hydraseal DPM jako warstwę gruntującą. Szczegółowe wymagania dla podłoża zostały zawarte w "Wymaganiach dla podłoża pod posadzki Flowcrete".

Wykonanie systemu

Przygotowanie i wykonanie systemu powinny być przeprowadzone przez Autoryzowanego Wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sieci Autoryzowanych Wykonawców należy skontaktować się z Tremco CPG Poland lub wysłać zapytanie przez stronę internetową: www.flowcrete.com.pl.

Czyszczenie i konserwacja

Posadzkę można czyścić ręcznie lub maszynowo, przy zastosowaniu średnio alkalicznego detergentu. Instrukcja czyszczenia posadzek jest dostępna na życzenie.

Wpływ na środowisko

Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość, szczelność i doskonała przyczepność do podłoża powodują, że system spełnia wymagania higieniczne i ochrony środowiska. Posadzka jest łatwa do utrzymania w czystości i wymaga tylko w minimalnym zakresie stosowania chemicznych środków czystości.

Uwagi

Przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub znacznych obciążeniach termicznych i chemicznych, a także przy kontakcie z silnie zabarwionymi produktami (jak na przykład farby do włosów, środki dezynfekujące itp.) na posadzce mogą pojawić się odbarwienia i różnice kolorystyczne. Nie mają one wpływu na parametry wytrzymałościowe, trwałość, a także funkcjonalność posadzki. Posadzek nie należy myć przed osiągnięciem pełnej wytrzymałości chemicznej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Działem Technicznym Tremco CPG Poland.

Zawarte w niniejszym dokumencie dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (dalej „Tremco CPG Poland”) wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, niestosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Systemu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń, wydanych przez upoważnionych przedstawicieli Tremco CPG Poland, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez Tremco CPG Poland. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia, zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Systemu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Systemów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem Tremco CPG Poland.

[23/06/25]