

Descriere

Spumă poliuretanică monocomponentă cu gaz propulsor care conține freon, care reacționează în contact cu umiditatea aerului. Spuma nu este rezistentă la UV.

Ambalare

- Doză cu filet pentru pistol/tub de aplicare.
- Volum cutie: 540 ml sau 880 ml

Date tehnice

	Norma	Proprietate
Conductivitate termică	ČSN EN 12667	0,036 W/m.K
Reacția la foc	ČSN EN 13 501-1	clasa F
Rezistența la foc	ČSN EN 1366-4	-
Randament - aplicare liberă	ČSN EN 17333-1	65 l la 880 ml 40 l la 540 ml
Densitate	ČSN EN 17333-1	10-15 kg/m ³
Formarea crustei	ČSN EN 17333-3	8 minute
Se poate tăia	ČSN EN 17333-3	45 minute
Întărire completă		24 ore
Rezistența la tracțiune - în stare uscată	ČSN EN 17333-4	cca 94 kPa
Alungirea la rupere - în stare uscată	ČSN EN 17333-4	30%
Rezistența la forfecare - în stare uscată	ČSN EN 17333-4	41 Kpa
Deformare maximă admisă	ČSN EN 17333-4	-
Rezistență la temperatură (pe termen lung)		-40°C la +90°C
Temperatura de aplicare		0°C la +35°C
Limitele de temperatură a recipientului		+10°C la +30°C
Temperatura optimă a recipientului		+20°C
Condiții de depozitare		18 luni; în poziție verticală, în loc răcoros și uscat (nu în condiții de îngheț).

Pregătirea

- Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și murdărie.



FM365

MAX FOAM

Spumă MAX



FM365 este o spumă PUR cu randament ridicat. Potrivit pentru umplerea cavitațiilor, rosturilor și pătrunderilor și pentru lipirea universală a unei game largi de materiale de construcție.

Principalele avantaje

- Umple, lipește, izolează
- Randament de 65 l din conținutul de 880 ml al dozei
- Utilizare pe tot parcursul anului (până la 0°C)
- Perioada de valabilitate 18 luni

Prelucrare

- Agitați spuma energic de 20 de ori înainte de utilizare.
- Scoateți capacul de protecție și înșurubați-l pe pistolul de aplicare.
- Controlați cantitatea de spumă aplicată folosind declanșatorul de pe pistol și șurubul de reglare.
- De asemenea, puteți folosi recipientul și cu tubul AA210.
- Așezați AA210 pe supapă și rotiți-l cu 90°.
- Controlați cantitatea de spumă extrudată apăsând pârghia de pe tub.
- Țineți întotdeauna spuma în poziție verticală, cu fundul în sus, în timpul aplicării.
- Când aplicați spuma în mai multe straturi, umeziți straturile individuale.
- Spuma nu este rezistentă la radiațiile UV.
- Temperatura optimă a recipientului +20°C, temperatura de aplicare 0°C până la +35°C.
- Dozați spuma cu moderație în rost și nu umpleți complet cavitățile, spuma își mărește volumul când se întărește.
- Umpleți rostul cu maximum aproximativ 60%.
- Umpleți rosturile mai mari de 8x2 cm în straturi și înainte de a aplica următorul strat umeziți suportul.
- În acest fel, veți obține un întărire mai bună spumei și a structurii interne.

Curățare

- Utilizați illbruck AA290 PUR Cleaner pentru a curăța pistolul și petele de spumă neîntărite.
- Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic.

Informații importante

Folosiți spuma numai în încăperi bine ventilate. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți suprafețele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent illbruck PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. La transportul cu mașina, conservele pot fi depozitate doar în portbagaj sau spațiu de depozitare. Nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe bancheta din spate sub nicio formă. Depozitați în poziție verticală cu susul în jos. Informații suplimentare pe etichetă și în fișa cu date de securitate.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com