

### Beskrivelse

Plastisk spesialkitt for innsetting av glass. Basert på halvtørkende oljer og petrokjemiske bindemidler. Et kitt med smidig, konsistens som er lett å arbeide med, har vært svært populært hos glassmesterne siden 50-tallet. Fås i ulike standardfarger. I større emballasje selges OS106 vinduskitt under navnet OS108 Mastic.

### Farge

Beinhvit  
Beige  
Brun

### Emballasje

310 ml patron (12 stk./kartong) 500 g boks (12 stk./kartong)

### Klargjøring

- Glassfalter, lister til glassruter og glass skal være tørre, rene og fettfrie.
- Innsetting av glass skal ikke utføres ved temperaturer under +5 °C hvis ikke kontaktflatene varmes opp eller tørkes først.
- Ubehandlet eller trykkimpregnert tre skal først behandles med sperregrunn.
- Utsiden av karmen skal være overflatebehandlet slik at treet ikke tar til seg fukt.
- Lasurbehandlet tre skal vedlikeholdes hvert eller annethvert år. Dyppgrunning er ikke nok.

### Påføring

- Dyppgrunnede vinduer skal umiddelbart overflatebehandles på stedet etter montering.
- Etter en stund kan det oppstå sprekke-dannelser i kittet. Dette er ingen materialfeil, men resultatet av utilstrekkelig sperregrunning, noe som gjør det mulig for treet til å suge til seg oljen i kittet.
- Vær derfor nøye med sperregrunningen.

### Rengjøring

Flekker fjernes og verktøy rengjøres med white spirit.

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



## OS106



### Bruksområde

Innsetting av glass, konvensjonelt trykk- og falsekitt til glassruter i tre- og metallrammer.

### Karakteristiske egenskaper

- Smidig pasta som er lett å arbeide med
- Brukes av ledende vindusfabrikker og glassmestere
- Overmalbart

## Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 2,1
Tørrstoffinnhold	100%
Tørketid	7 dager. Kittet tørker raskere utendørs
Temperaturbestandighet	+70 °C
Brukstemperatur	+5 °C til +25 °C
Bevegelsesopptak	3 % ASTM C-920
Lagring	Ved +5 °C til +25 °C.
Lagringstid	24 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	En patron til ca. 7 meter eller 1 liter til ca. 20 meter fylt kittfals
Overmalbarhet	Alkyd-, linolje- og akrylmaling kan brukes. Overmaling bør skje når kittet har tørket. Mal kittfalsen og 2 mm ut på glasset.

### Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se