

## Flowfresh HF LT

03-04-2025 / V 3

### Omschrijving

Flowfresh HF LT is een zware, HACCP International gecertificeerde, getextureerde, matte, antimicrobieel behandelde, slijtvaste, hybride polyurethaan vloerafwerking van betonhars met een verbeterde vloeibaarheid bij lage temperaturen, ontworpen om te worden aangebracht in 6-9 mm dik.

### Kenmerken en voordelen

- Verbeterde doorstroming bij lage temperaturen
- Antislip oppervlak met structuur
- Zeer laag VOS-gehalte
- Hoge chemische en mechanische weerstand
- Hoge thermische weerstand
- Uitstekend bestand tegen heet water en permanente blootstelling aan vocht
- Ondoordringbaar en niet-poreus
- Bevat Polygiene - een antimicrobiële toevoeging op basis van zilverionentechnologie

### Toepassingsgebied

Flowfresh HF LT wordt gebruikt als een slijtvaste vloerafwerking voor intensief gebruik met een hoge mechanische en thermische weerstand en een uitzonderlijke chemische weerstand, getextureerd oppervlak en decoratieve vlek. Flowfresh HF/LT is speciaal ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie (zuivelfabrieken, kookruimten), met name wanneer een hoge chemische weerstand en weerstand tegen organische zuren vereist is, en voor industriële vloeren die worden blootgesteld aan heet water en stoomreiniging.

### Verpakking

Voor crème en middengrijs (kleur):

Eenheid 31,4 kg - Deel A: 2,5 kg, Deel B: 2,6 kg, Deel C: 25 kg, Deel D: 1 kg

Voor alle andere standaardkleuren:

Eenheid 30,9 kg - Deel A: 2,6 kg, Deel B: 2,8 kg, Deel C: 25 kg, Deel D: 0,5 kg

Deel A = Flowfresh/Flowcrete HF/LT A

Deel B = Flowfresh/Flowcrete HF/LT B

Deel C = Flowfresh HF/LT C

Deel D = Flowfresh/Flowcrete "Kleur" D

Opmerking: Grotere verpakkingen van deel A en deel B zijn op aanvraag verkrijgbaar.

### Beschikbare kleur

Het product is verkrijgbaar in de volgende standaardkleuren:

Crème, Oker, Mosterd, Rood, Donkergroen, Donkerblauw, Middengrijs en Donkergrijs.

### Houdbaarheid

Componenten A, B, C, D - 12 maanden vanaf de productiedatum (op de verpakking) indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

## Flowfresh HF LT

### Opslag

Alle onderdelen van Flowfresh HF LT dienen droog (tussen +5 °C en +30 °C), afgedekt en niet in direct contact met de vloer of grond bewaard te worden. Dit is vooral belangrijk voor onderdeel C om te voorkomen dat het hard, klontig en ongeschikt voor gebruik wordt. Zorg dat onderdelen A en B niet bevriezen tijdens opslag of transport.

Blootstelling aan direct zonlicht of andere intense warmtebronnen veroorzaakt hoge temperatuurschommelingen in het opgeslagen materiaal, wat kan leiden tot condensatie en/of ontmenging. Producten mogen niet gebruikt worden voordat de temperatuur uniform is, anders kunnen inconsistenties en slechte prestaties het gevolg zijn.

### Certificeringen & Goedkeuringen

CE volgens EN 13813 (indien gebruikt als onderdeel van een compleet systeem).

### Technische informatie

Verschijning		A: Melkwhite vloeistof B: Bronzen, transparante vloeistof C: Witgrijs poeder D: Gepigmenteerd poeder.
Meng hoeveelheden	A / B / C / D	2,6 / 2,8 / 25 / 0,5 of 1 gewichtsprocent
Dichtheid gemengd product	EN ISO 2811	~2.1 kg/l
Verwerkingstijd bij +20°C	[ min ]	~18
Uithardingstijd bij +20°C		Licht voetverkeer: na 16 uur Voertuigverkeer: na 24 uur Volledige uitharding: na 5-7 dagen
Droogtijd volgende laag bij +20°C	[ uur ]	16- 24
Shore D Hardheid	EN ISO 868	~80
Slijtageweerstand	EN 13892-4	AR0.5 (< 50 µm)
Omgevings-temperatuur bereik		+15°C - +25°C
Substraat Temperatuurbereik		+15°C - +25°C
Relatieve luchtvochtigheid	[ % ]	40- 80
Relatieve Vochtigheid Ondergrond		< 6% (TRAMEX scale) or < 97% RH (BS 8203)

### Aanvullende verwerkingsvoorwaarden

De aanbevolen materiaal- en substraattemperatuur is 15-25°C. Binnen dit bereik wordt de harsstroom geoptimaliseerd voor het beste applicatie-effect en kan het veronderstelde materiaalverbruik worden gehandhaafd. De minimumtemperatuur van 10°C moet worden aangehouden om ervoor te zorgen dat de gewenste oppervlaktekwaliteit of afwerking wordt bereikt. Applicatietemperaturen lager dan 10°C zullen de vloeï/egalisatie verminderen en resulteren in een inferieure afwerking. Om het beste applicatiegedrag van het materiaal te garanderen, is het aan te raden om de verpakking voor het aanbrengen minstens 24 uur in +18 °C - +25 °C te houden. Tijdens het aanbrengen en de eerste uitharding van het product moet de temperatuur van de ondergrond ten minste 3°C hoger zijn dan de dauwpunttemperatuur. De temperatuur mag niet onder de 5°C dalen in de 24 uur na het aanbrengen. Hoge luchtvochtigheid in de eerste fasen van uitharding kan resulteren in witte, matte oppervlakken (blooming).

### Vorbereiding ondergrond

Het product mag alleen worden aangebracht op ondergronden die zijn voorbereid en geprimed in overeenstemming met de systeemspecificatie/het toepassingshandboek.

Zorg ervoor dat er zich geen losse deeltjes, vuil, stof of sporen van vocht op de ondergrond bevinden, aangezien deze een goede

Technisch productblad

## Flowfresh HF LT

hechting tussen de lagen kunnen verhinderen of een onjuist uithardingsgedrag kunnen beïnvloeden.

### Mengen

Volledige details over de juiste meng- en aanbrengprocedures worden gegeven in de Applicatiehandleiding, die alleen beschikbaar is voor erkende en gespecialiseerde applicateurs.

Vloeibare componenten A en B worden in de mengemmer gegoten en gedurende 30 seconden geroerd. Zorg ervoor dat de verpakkingen volledig leeg zijn voor het mengen.

Wanneer de vloeibare harsmix homogeen is, worden de D-component en de helft van de C-component toegevoegd en ongeveer 1 minuut gemengd tot de mix homogeen is. Zorg ervoor dat de C-component goed nat is gemaakt met hars. Herhaal dit door de andere helft van de C-component toe te voegen. De mengtijd kan licht variëren afhankelijk van de omgevings- en materiaaltertemperatuur.

### Applicatie

Verspreid het mengsel over de ondergrond met een pinnenhark of stalen handspaan is ook mogelijk met de pinnen ingesteld op de gewenste dikte, waarbij elk mengsel goed aansluit op het vorige. Hoeken, randen kunnen worden gedaan met een getande stalen handspaan. Gebruik binnen 1-2 minuten na het aanbrengen van een mix een spijkerroller om een gladder oppervlak te verkrijgen en troffelfa'drukken van het oppervlak te verwijderen. Geleid de roller lichtjes over het vloervlak voor het beste resultaat.

### Dekking

$\pm 12,6 \text{ kg/m}^2$  voor 6 mm dikte  $\pm 18,9 \text{ kg/m}^2$  voor 9 mm dikte.

### Gereedschap reinigen

Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel (aceton, xyleen), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

### Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt.

Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

### Technische ondersteuning

Neem contact op met Tremco CPG Nederland en Tremco CPG België

Technisch productblad

## Flowfresh HF LT