

Fișa tehnică

## PU014

### PU CONSTRUCTION ADHESIVE

Adeziv pastă PUR Multi

28-05-2024 / V 1

#### Descriere

Adeziv poliuretan multifuncțional monocomponent. Adezivul se întărește pe baza reacției cu umiditatea aerului.



#### Caracteristici și beneficii

- aderență la o gamă largă de substraturi
- clasa de rezistență la apă a rosturilor D4 conform EN
- creștere minimă a volumului în timpul întăririi

#### Scopul utilizării

PU014 este utilizat pentru lipirea rapidă și rezistentă la apă a diferitelor tipuri de suprafețe de podea, cum ar fi piatră, cărămizi, beton, beton celular, cărămizi nisip-var, metale, PVC, EPS, vată minerală, plăci OSB, PAL și lemn.

#### Ambalaj

Cartuș 310 ml  
12 buc în cutie  
Culoare bej

#### Termen de valabilitate

termen de 12 luni în ambalajul original

#### Depozitare

termen de 12 luni în ambalajul original, sigilat, la o temperatură de +5°C până la +25°C

Fișa tehnică

## PU014

### PU CONSTRUCTION ADHESIVE

#### Informații tehnice

Bazei chimice	poliuretan monocomponent fără solvenți
Densității	1.52 g/cm <sup>3</sup>
Timpul de formare a filmului	uscat: 5 minute la +20°C, 50% rel. umiditate umed: pudrat cu apa timp de 2 minute la +20°C
Temperaturii de aplicare	+5°C bis +30°C
Rezistenței la forfecare	după 24 de ore 10 N/mm <sup>2</sup> (Mpa)
Rezistenței la temperatură	-30°C bis +100°C
Absorbția capilară 7d - Parametrii de testare Standard	păstos

#### Preparare

Substraturile trebuie să fie curate, uscate, fără praf, grăsime și piese libere.

Unul dintre substraturile lipite trebuie să fie poros.

La lipirea a 2 suprafețe neporoase, se recomandă umezirea adezivul aplicat pe suprafața acestuia cu un pulverizator.

#### Aplicație

PU014 poate fi aplicat cu un pistol mecanic sau pneumatic sau cu un pistol cu baterie.

Aplicați adezivul într-un strat subțire pe o parte.

Puteți umezi ușor cealaltă parte cu apă dintr-un recipient de pulverizare. Acest lucru va accelera întărirea adezivului.

Presăți materialele împreună timp de 15 minute.

Așezați piesele lipite împreună și presăți.

Asigurați-vă că părțile lipite nu se deplasează.

Strângerea și apăsarea (prinderea) mărește aderența.

Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditatea materialului, de permeabilitatea și grosimea stratului adeziv.

Capacitatea de umplere este limitată.

Hidroizolarea îmbinării lipite se poate realiza mai ușor atunci când părțile lipite se potrivesc corect.

Asigurați o ventilație suficientă la lipire

#### Absorbția capilară 7d - Parametrii de testare parametrilor de testare

aprox. 300 g/m<sup>2</sup> în funcție de tipul substratului

#### Vă rugăm să rețineți

Când adezivul este expus intemperiei, lipiciul devine galben. Cu toate acestea, nu este afectată durabilitatea și rezistența conexiunii. Pentru lipirea materialelor cu dilatare termică diferită, este mai potrivit să folosiți SP050 sau P350.

#### Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de

Fișa tehnică

## PU014

### PU CONSTRUCTION ADHESIVE

condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Czechia  
+420 296 565 333  
[prodej@tremcocpg.com](mailto:prodej@tremcocpg.com)