

Technisches Datenblatt

SP036

FIX & FIT KLEB- UND DICHTSTOFF

14-08-2026 / V 6

Beschreibung

Universeller 1-komponentiger Kleb- /Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis zur starken und flexiblen Klebeverbindung für Sockel- und Zierleisten, Beschilderung und sonstige Ausstattungen. Kann auf den meisten Baumaterialien verwendet werden. Eignet sich auch als Abdichtungs- und Haftmittel.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Verbindet und versiegelt die meisten Baumaterialien
- Überstreichbar nach dem Aushärten
- Flexibel
- Beständig gegen Wetter und Alterung
- Geeignet für innen und außen Anwendungen

Verpackung

SP036 wird als 310-ml-Kartusche geliefert.

Lieferform

Farbe	Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
weiß	SP036342670	310	12 Kartuschen
grau	SP036342763	310	12 Kartuschen

Technische Information

Brandklassifizierung	Klasse E, EN 13501 Teil 1 (2007)	
Volumenschwund	DIN 52 451	3%
Bruchdehnung (trocken)	DIN EN ISO 8339, method A	240%
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Shore A Härte	DIN 53505	33
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	In ungeöffneter Originalverpackung zwischen +5°C und 25°C	12 Monate
Material	SP036 ist ein Universeller 1-komponentiger Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis	

Untergrundvorbereitung

1. Die Haftflächen müssen sauber, d. h. staub-, fettfrei, tragfähig und trocken sein. Für sauberen Abschluss Fugenränder abkleben.

Technisches Datenblatt

SP036

FIX & FIT KLEB- UND DICHSTOFF

2. Abhängig vom Untergrund stehen verschiedene Reiniger zur Verfügung. Bei Pulverlack Beschichtungen mit Isopropanol vorreinigen. Vorversuche durchführen.
3. Falls zur Herstellung des optimalen Fugenprofils notwendig, mit PR102 PE-Rundschnur vorstopfen.
4. Auf kritischen und unbekannten Untergründen auf jeden Fall Vorversuche durchführen. Erfahrungswerte für eventuell notwendige Vorbehandlungen siehe nebenstehende Haftarbeitstabelle.

Verarbeitung

1. SP036 wird mittels Hand-oder Druckluftpistolen direkt aus der Kartusche gleichmäßig und luftblasenfrei aufgetragen bzw. in die Fuge eingebracht.
2. Das Glätten der Oberfläche muss innerhalb der Hautbildezeit mit illbruck AA300 Glättmittel Konzentrat oder illbruck AA301 Glättmittel Spray erfolgen.
3. Verwendetes Abklebeband anschließend sofort entfernen.

Bitte beachten

Reinigung:

Frischer, noch nicht abgebundener Klebdichtstoff kann mit AT115 Reiniger oder AT200 Reiniger entfernt werden, ausgehärtetes Material nur mechanisch mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Abziehklinge).

i3-Garantie

DIN EN ISO 8339, method A

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com

Zertifizierungen



Construction Products Group

Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haupp-Str 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
+49 (0) 2203 57550 0