

Material

Dieses Bewehrungsvlies dient zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit bzw. Rissüberbrückungsfähigkeit von illbruck OS925 BARRIER SEAL COATING.

Lieferform

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Länge/Rolle	Inhalt Karton
356425	150mm	100m	1 Rolle

Technische Daten

Eigenschaft	Klassifizierung
Chemische Basis	Polyestervlies
Flächengewicht	50g/m ²
Zugfestigkeit	40-70 N/50mm
Dehnung bis zum Bruch	15%
Verarbeitungstemperatur	+5 bis 30°C *
Lagerzeit	36 Monate

*) da das Produkt in Kombination mit feuchter OS925 Abdichtungsbeschichtung verwendet wird, sind diese Temperaturen auch nach der Verarbeitung einzuhalten.

Verarbeitung

Schneiden Sie ein Stück des Verstärkungsvlieses AA426 von der Rolle, sodass die Länge den Riss bzw. die Fugen komplett überdeckt werden kann. Das Vlies blasenfrei und ohne Unebenheiten in die nasse Beschichtung illbruck OS925 Abdichtungsbeschichtung einlegen und leicht eindrücken. Anschließend mit einer weiteren Schicht OS925 in der gewünschten Schichtdicke auftragen. Diese Schichten trocknen lassen und danach eine weitere Schicht OS925 auftragen.

Bitte beachten

Anwendbar in Kombination mit OS925 Abdichtungsbeschichtung.

Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise von OS925 Abdichtungsbeschichtung.



AA426

Geotextile Membrane

Produktvorteile

- Bietet erhöhte mechanische Festigkeit bei ruckartigen Beanspruchungen.
- Wirkt als rissüberbrückendes Mittel.
- Einfacher Zuschnitt und Verarbeitung

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/