

Tekniset tiedot

ME402

Buttylinauha Aluminium

15-05-2025 / V 4

Tuotekuvaus

ME402 butyyialumiini teippi saumojen tiivistämiseen sisällä ja ulkona. Teippi on valmistettu korkealaatuisesta plastoelastisesta butyylikumimassasta.



Ominaisuudet ja edut

- Erinomainen tartunta yleisimpiin rakennusmateriaaleihin
- Erinomainen UV-säteilyn ja säänkestävyys
- Kaasujen läpimenoa ja vesihöyrydiffuusiota estävä
- Helppo asentaa ja tehokas tiivistys

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Soveltuu erilaisiin lasi- ja julkisivurakenteiden tiivistykseen. Saumojen ja limitysten tiivistykseen sisä- ja ulkoasennuksissa esim. ikkunoihin, oviin, kattoihin, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin, ym.

Pakkaus

50 x 1,2 mm 25 m x 6
75 x 1,2 mm 25 m x 4
100 x 1,2 mm 25 m x 3
150 x 1,2 mm 25 m x 2

Väri vaihtoehdot

Aluminium/Harmaa

Säilyvyys

24 kuukautta

Varastointi

Varastoitava alkuperäispakkauksessa ja suojassa suoralta auringonvalolta, kuivissa tiloissa.

Tekniset tiedot

ME402

Buttylinauha Aluminium

Tekniset tiedot

Rakennusluokitus	DIN 4102	B2
Suosittelut maalikalvonvahvuus	EN 1849-2	0.7 mm, 1.2 mm
Vesihöyryn diffuusio	DIN 4108-3	> 1500 m
UV-resistanssi		10 vuotta
Asennuslämpötila		+ 5 °C – + 40 °C
Päästöluokitus		EC1 plus
Lämpöresistanssi		– 40 °C – + 80 °C
Varastointi		Varastoitava suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +10°C - +25°C lämpötilassa.

Alustan esikäsittely

Tartunta pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista. Soveltuva pohjuste, illbruck ME902 Primer (spray-pohjuste)

Tarvittavat työkalut

Mittanauha, katkoteräveitsi/sakset

Käyttöalueet

Soveltuu erilaisiin lasi- ja julkisivurakenteiden tiivistyksiin. Saumojen ja limitysten tiivistykseen sisä- ja ulkoasennuksissa esim. ikkunoihin, oviin, kattoihin, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin, ym.

Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista. Soveltuva pohjuste, illbruck ME902 Primer (spray-pohjuste)

Käyttöohje

Leikkaa nauha haluttuun pituuteen.

Poista suojapaperi ja aseta nauha kiinnityspinnalle.

Kiinnitä nauha siten että se saavuttaa riittävän tartunnan alustaansa. Vältä venyttämästä tai puhkaisemasta nauhaa.

Huomio

Ei pysyvään vesiupotukseen. Tuote ei yhteensopiva hybridimassan/liiman kanssa.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttökohteessa, mutta joka osoittautuu vialliseksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

ME402

Buttylinauha Aluminium

ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan on varmistettava käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com