

# VANDEX PROTÈGE LES SURFACES EN BÉTON

## PRODUITS APPROUVÉS ET TESTÉS :

1504 PARTIE 2: SYSTÈMES DE PROTECTION DE SURFACE POUR LE BÉTON


1504 PARTIE 3: RÉPARATION STRUCTURALE ET RÉPARATION NON STRUCTURALE

AUTRES PRODUITS MARQUÉS <CE>

1504 PARTIE 4: COLLAGE STRUCTURAL

1504 PARTIE 6: ANCRAGE DE BARRES D'ACIER D'ARMATURE

1504 PARTIE 7: REVÊTEMENT ANTICORROSION POUR ACIERS D'ARMATURE



*Produits marqués <CE>  
sûre et correcte pour  
la construction*



# Vandex



# Vandex produits approuvés: produits marqués «CE» et testés

produits approuvés: marqués «CE»			selon le standard «CE»			autres approbations
VANDEX	référence aux fiches techniques	consommation		pontage de fissures	H <sub>2</sub> O perméable	eau potable
				classe	classe	
<b>Protection de surface</b>	<b>1504 partie 2: systèmes de protection de surface pour le béton</b>					
CEMELAST 100	coulis d'étanchéité élastique, imperméabilisation, barrière CO <sub>2</sub>	1,5-5 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A2	II	
CEMELAST	coulis d'étanchéité élastique, imperméabilisation, barrière CO <sub>2</sub> et chlorures	4-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A2	II	✓
CEMELAST WHITE/BLUE/GREY	coulis d'étanchéité élastique, imperméabilisation, blanc, bleu ou gris	4-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A2	II	✓
BB 75 E	écoulis d'étanchéité élastique, imperméabilisation, barrière CO <sub>2</sub> , pontage de fissures	4-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A3	I	
BB 75 E Z	coulis d'étanchéité élastique, imperméabilisation, augmentation de la résistance aux sulfates, pontage de fissures	4-5 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	A3	I	
POLYCEM Z	coulis d'étanchéité, gris, imperméabilisation, augmentation de la résistance aux sulfates, PCC	3-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-2	n/a	I	✓
<b>Produits de réparation</b>	<b>1504 partie 3: réparation structurale et réparation non structurale</b>					
SUPER, SUPER WHITE, CONCRETE GREY	coulis d'imperméabilisation par cristallisation et de protection en profondeur	1-1,5 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R3	✓
VANDEX PREMIX	coulis d'imperméabilisation par cristallisation et de protection en profondeur	1,5-2 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R4	
BB 75	coulis d'étanchéité, gris	3-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
BB WHITE	coulis d'étanchéité, blanc	6 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
UNI MORTAR 1	mortier de réparation et d'étanchéité, structural	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
UNI MORTAR 2	mortier de réparation et d'étanchéité à durcissement rapide	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R3	
BB 75 Z	coulis d'étanchéité, gris, augmentation de la résistance aux sulfates	3-6 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
UNI MORTAR 1 Z	mortier de réparation et d'étanchéité, augmentation de la résistance aux sulfates, structural	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
POLYCEM Z MORTAR	mortier de réparation et d'étanchéité, augmentation de la résistance aux sulfates, structural, PCC	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R4	✓
CEMLINE TOP GREY/WHITE	coulis d'imperméabilisation par finition et de protection, gris/blanc	6-8 kg/m <sup>2</sup>	1504-3		R4	✓
CEMLINE MORTAR	mortier de réparation par revêtements d'intérieur, structural	12-24 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CEMLINE MG 4	mortier de réparation à projeter, renforcé de fibres, structural	20-60 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CEMLINE MG 4 FF	mortier de réparation à projeter, structural	20-60 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CEMLINE MG 4 FF H	mortier de réparation à projeter, structural, blanc	20-60 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R4		✓
CRS LEVELLING COMPOUND LC	mortier d'égalisation de surfaces et finition, PCC	1,8 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm	1504-3		R3	
CRS REPAIR MORTAR 05	mortier de réparation pour les applications générales, PCC	18 kg/m <sup>2</sup> per 10 mm	1504-3		R3	
CRS HB	mortier de réparation, poids faible, jusqu'à 50 mm par couche, PCC	14,5 kg/m <sup>2</sup> per 10 mm	1504-3	R3		
RAPID XL	mortier de reprofilage par égouts et trous d'homme, durcissement rapide, résistance de charges après 2 heures	2 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm, up to 100 mm	1504-3	R3		
RAPID S	coulis d'étanchéité par égouts et trous d'homme, durcissement rapide, résistance de charges après 3 heures	2 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm	1504-3		R3	
RAPID M	mortier d'étanchéité par égouts et trous d'homme, durcissement rapide, résistance de charges après 1 heure	12-20 kg/m <sup>2</sup>	1504-3	R3		✓
CEMREP 202	mortier de réparation par zones de circulation, durcissement rapide, résistance de charges après 1 heure	5-100 mm	1504-3	R4		
<b>Produits spéciaux</b>	<b>1504 partie 4, 6 and 7</b>					
FLEXTAPE ADHESIVE	adhésif à base de résine d'époxy, 2 composants, utilisé avec FLEXTAPE	0,8-1,1 kg/meter	1504-4			
GROUT 20 or 20 R	mortier de scellement et de calage à retrait compensé, durcissement normal ou rapide	1760 kg/m <sup>3</sup>	1504-6			
CORROSION PROTECTION M	revêtement anticorrosion pour aciers d'armature	2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1504-7			✓

## Note

'Z': ce produit contient du ciment plus résistants aux sulfates  
R3 > 25 MPa; R4 > 45 MPa (compression force)

Les informations contenues dans ce document est basée sur notre longue expérience et connaissance. Cependant, nous ne pouvons pas garantir une issue heureuse, parce que toutes les circonstances dans un cas particulier doivent être prises en compte. Indications de la consommation ou les quantités requises sont que des moyennes qui peuvent être plus élevés dans certains cas.



### RPM/Belgium N.V.

H. Dunantstraat 11B · B-8700 Tielt · T.:+32 (0) 51 40 38 01

### Alteco Technik GmbH

Raiffeisenstraße 16 · D-27239 Twistringen · T.:+49 (0) 42 43 92 95 0

### Hermeta GmbH

Kanalstraße 11 · D-12357 Berlin · T.:+49 (0) 30 661 70 72

### Monile France SARL

10, rue de la Lande · F-35430 St. Jovan des Guerets · T.:+33 (0) 608 86 96 56

### Vandex International Ltd

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 36

### Vandex Isoliermittel-GmbH

Industriestraße 19-23 · D-21493 Schwarzenbek · T.:+49 (0) 41 51 89 15 0

### Vandex AG

Rötistrasse 6 · CH-4501 Solothurn · T.:+41 (0) 32 626 36 46

### Alteco Polymer Systems

436 Seventh Avenue, Suite 1850 · Pittsburgh, PA 15219 · T.: +1 216 258 8715