

Flowfast 101 Standard Primer

Fiche produit

Description du produit

Flowfast 101 Standard Primer est une résine réactive bi-composants (résine + catalyseur en poudre) à faible viscosité, incolore, à base de méthacrylate de méthyle (MMA) conçue pour les supports en béton.

Caractéristiques et principaux avantages

- Excellente adhérence aux supports les plus courants.
- Durcissement rapide même à basse température.
- Assure une bonne adhérence des couches supérieures.

Informations sur le produit

Domaine d'application

Flowfast 101 Standard Primer est utilisé comme couche primaire pour les revêtements de sol Flowfast.

Flowfast 101 Standard Primer est conçu pour les supports en béton.

Nous recommandons fortement pour tous les primaires Flowfast, que des tests de durcissement et d'adhérence soient effectués sur le support avant utilisation sur chantier.

Certificats et homologations

CE selon EN13813 et 1504-2 (lorsqu'il est utilisé dans un système complet)

Environnement et santé

Se conformer à la réglementation locale en matière de santé et de sécurité au travail.

Assurer une bonne ventilation des zones d'application du produit.

Des vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité appropriés doivent être portés lors du mélange et de l'application de Flowfast 101 Standard Primer.

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement pendant une longue période et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, nettoyez immédiatement avec de l'eau et du savon.

Flowfast 101 Standard Primer est hautement inflammable, tenir à l'écart de la chaleur et de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Le mélangeur ainsi que tous les autres appareils électriques utilisés sur le site d'application doivent être antidéflagrants.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la fiche de données de sécurité des différents composants sur notre site www.flowcrete.fr

Informations techniques

Caractéristiques techniques (état liquide)

Viscosité à +25°C (EN DIN 53019)	Env. 115 mPa·s (1500 s-1)
Densité à +23°C (ISO 2811)	1,0
Durée de vie du mélange à +20°C	Environ 15 min
Temps de durcissement à +20°C	Environ 60 min
Point d'éclair (ISO 1516)	+ 11,5°C

Caractéristiques techniques (état solide) à +23°C et 50% HR

Résistance à la traction (EN ISO 527)	7,7 MPa
Elongation maximale (EN ISO 527)	0.93 %
Elongation à la rupture (EN ISO 527)	0.93 %
Module d'élasticité (EN ISO 527)	920 MPa
Densité à +20°C (ISO 1183)	1,1

*Veuillez noter qu'une comparaison objective avec d'autres données n'est possible que si les normes et les paramètres sont identiques.

Conditionnement

- Fûts en acier de 180 kg
- Seaux métalliques de 20 kg
- Pour les caractéristiques et le conditionnement du catalyseur, voir sa fiche technique.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine fermé. La température de stockage optimale est de +15 à +20 °C. La température maximale de stockage est de +30°C. Protéger des intempéries et de l'humidité / pénétration de contaminants.

Durée de conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé.

La date de fabrication est indiquée sur l'étiquette au format xxxxxx-140708C3.

Voir exemple ci-dessous :

14 = 2014, 07 = juillet, 08 = 8^{ème} jour. xxxxxx et C3 sont des codes internes.

Consignes d'utilisation

Conditions d'application

Plage de température ambiante	0°C - +35°C *
Plage de température du support	0°C - +35°C *
Humidité relative ambiante	<95%
Module d'élasticité (EN ISO 527)	920 MPa
Humidité relative du support (pour les primaires)	<5,5 % (échelle TRAMEX ou 92 % RH BS 8203)

- * Important : la température du support doit toujours être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée.
- Dans les locaux confinés, une ventilation mécanique avec un renouvellement d'air d'au moins 7 fois par heure est recommandée.

Pour évaluer la possibilité d'appliquer en dehors de ces conditions, ou pour des applications à des températures inférieures à 0°C, veuillez consulter notre service technique.

Préparation du support

Les supports béton doivent avoir une résistance à la compression minimale de 25 N/mm² et une résistance à la traction de 1,5 N/mm² (cette dernière testée selon la norme EN 1542). Effectuer des tests préalables sur les surfaces critiques et de nature inconnue.

La réception du support et sa préparation doivent être conformes aux NF DTU 54.1 et 59.3 en vigueur.

Le support doit être sec, sain, solide et exempt de poussière, de graisse et d'huile. La laitance et les parties non-adhérentes doivent être soigneusement éliminées, par exemple, par grenaillage. Les graisses ou les huiles ainsi que l'humidité doivent être éliminées, par exemple par décapage thermique.

Mélange

Avant utilisation, Flowfast 101 Standard Primer doit être mélangé avec soin pour obtenir une répartition uniforme de la paraffine contenue dans le produit, puis la quantité nécessaire de Flowfast 101 Standard Primer est mélangée avec du catalyseur Catalyst C2 (Peroxyde de dibenzoïle 50 %) conformément aux proportions ci-dessous.

Important : la quantité de poudre de Catalyst C2 à ajouter dépend de la température lors de l'application.

Consignes d'utilisation

Conditions d'application

Recommandations pour l'ajout de Catalyst C2 à Flowfast 101 Standard Primer		
Température	Pourcentage (en poids) de Catalyst C2	Quantité en poids de Catalyst C2 pour un seau de 20 kg
+30°C	1.0 %	200 g
+20°C	2.0 %	400 g
+10°C	4.0 %	800 g
0°C	6.0 %	1200 g
< 0°C	6.0 %	1200 g

Remarque :

La température optimale d'utilisation du produit est de +15 à +20 °C.

A des températures inférieures à 0°C, l'accélérateur Flowfast 404 Accelerator doit être préalablement ajouté.

Ajouter ensuite la quantité requise de Catalyst C2 au mélange de résine et d'additif. Utiliser un mélangeur mécanique à vitesse lente, en prenant soin de ne pas incorporer d'air.

Pour plus d'informations, contactez notre service technique.

Application

Une fois le Catalyst C2 ajouté et soigneusement mélangé, verser le primaire sur le support et le répartir avec un rouleau à poils courts. Une raclette en caoutchouc peut être utilisée pour une application rapide pour de grandes quantités. Appliquer avec une consommation comprise entre 300 gr/m² et 500 gr/m² selon la porosité du support. Dans tous les cas, appliquer le primaire jusqu'à saturation pour obtenir un film de résine continu.

Sur des supports extrêmement poreux, une deuxième couche de primaire peut être nécessaire. Lorsque le film de résine continu est obtenu, saupoudrer de quartz sec (calibre 0,3-0,7 ou 0,7-1,2 mm) sur le primaire encore frais.

Consommation de quartz : environ 0,3 kg/m²

Pour plus de détails, consultez nos guides de préparation et d'application pour les systèmes de revêtements de sol Flowfast.

Lors de l'application de revêtements filmogènes, aucun saupoudrage de quartz n'est requis sur la couche de primaire.

Important, les revêtements doivent être appliqués sur le primaire Flowfast parfaitement polymérisé (aucune tache brillante en surface), sans poussière et exempt de toute forme de pollution (exemple : corps gras).

Consommation

Environ 0,3 à 0,5 kg/m² (revêtement de sol) et 0,1 kg/ml (en lèvres de joints).

Polymérisation

Recouvrable et circulaire après 1 heure à +20°C. Polymérisation chimique complète après 2-3 jours.

Nettoyage

Nettoyez les outils avec Flowfast 405 Cleaner ou des solvants (MEK, acétone) immédiatement après l'application, les résidus durcis ne peuvent être retirés que par des moyens mécaniques.

Service technique

Contactez Tremco CPG France

Garantie

Tremco CPG France garantit que toutes les marchandises sont exemptes de défauts et remplacera les matériaux dont il a été prouvé qu'ils sont défectueux, mais ne donne aucune garantie quant à l'aspect de la couleur. Tremco CPG France estime que les informations et recommandations contenues dans le présent document sont exactes et fiables.

Certification CE – voir la déclaration de performance (DoP) pour plus de détails.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au 11/2021. Le fabricant se réserve tout droit de modification.