

FLOWFRESH SL QUICK

Flowfresh SL Quick to czterokomponentowa, szybkowiążąca, antybakteryjna posadzka typu rozlewnego na bazie żywicy poliuretanowej oraz specjalnie dobranych kruszyw i cementów. Odporna na działanie dużych obciążeń mechanicznych, termicznych i chemicznych. Nie zawiera rozpuszczalnika.

Cechy produktu:

- Antybakteryjny dzięki specjalnemu dodatkowi **Polygiene®**
- Szybkowiązący
- Stosowany w grubościach 2-4 mm
- Bardzo duża wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
- Odporność termiczna od -20°C do +50°C
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny
- Produkt o niskiej zawartości LZO

Przeznaczenie:

- Obiekty przetwórstwa spożywczego – zakłady mięsne, rybne, owocowo-warzywne, mleczarnie itp.
- Jako posadzka wierzchnia **Flowfresh SL Quick**
- Jako warstwa gruntująca pod inne systemy **Flowfresh Quick**

Opakowania:

Flowfresh SL Quick dostępny jest w zestawach 17,60 kg (A: 2,5 kg, B: 2,6 kg, C: 12,0 kg, D: 0,50* kg).

* 0,70 kg w przypadku koloru kremowego

Cechy fizyczne:

Wygląd:	Składnik A: Mlecznobiała ciecz Składnik B: Ciemnobrązowa ciecz Składnik C: Jasnoszary proszek Składnik D: Kolorowy proszek	
Zawartość części stałych	~95,5 %	
Gęstość (wg PN-EN ISO 2811):	~1,90 kg/dm ³ (po wymieszaniu)	
Proporcje mieszania (A:B:C:D):	2,5 : 2,6 : 12,0 : 0,5 (0,7) wagowo	
Czas nanoszenia (w temp. +20°C):	~5-10 minut	
Czas utwardzania (w temp. +20°C):	Ruch pieszy:	po 5 godzinach
	Ruch kołowy:	po 12 godzinach
	Pełne utwardzenie:	po 5 dniach

[12/01/2023]

Warunki aplikacji:

Zakres zalecanych temperatur otoczenia:	+10°C - +20°C
Zakres zalecanych temperatur podłoża:	+10°C - +20°C
Wilgotność względna otoczenia:	< 85%
Wilgotność podłoża mierzona urządzeniem TRAMEX	< 6 %

W podanych temperaturach żywica posiada optymalne właściwości rozlewne, umożliwiające prawidłową aplikację systemu oraz utrzymanie założonego zużycia.

Podczas układania oraz w trakcie wstępnego wiązania żywicy temperatura podłoża musi być **wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy**.

Produkt należy aplikować zgodnie z Instrukcją Wykonania systemu **Flowfresh SL Quick**.

Przygotowanie materiału:

Wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego wstępnie komponent A w celu jego ujednolicenia. Dodać komponent B i mieszać przez pół minuty. Następnie dosypać składniki C i D i mieszać przez około 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Materiał układać bezpośrednio po wymieszaniu.

Przechowywanie:

Materiał zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy - składnik A, B, D oraz przez 6 miesięcy komponent C od daty produkcji podanej na opakowaniu, pod warunkiem przechowywania go w suchym miejscu, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturach od +5°C do +30°C. Komponenty żywiczne należy chronić przed przemrożeniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Komponent C należy chronić przed dużymi zmianami temperatur, które mogą skutkować kondensacją wilgoci wewnątrz worka a przez to częściowym utwardzeniem cementu.

Czyszczenie:

Nieutwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (ksylen, MEK). Utwardzoną żywicę można usunąć jedynie mechanicznie.

BHP:

Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których prowadzona jest aplikacja produktów. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zawsze przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego Kartami Charakterystyki.

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (dalej „CPG Polska”) wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialną najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli CPG Polska, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez CPG Polska. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem CPG Polska.

[12/01/2023]